

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Intonaco Di Finitura

ОСУШУВАЛЬНЕ ВИРІВНЮВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ



КОД 9480180

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA - V.2024-10-08

ОПИС

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA - це дрібнозернистий розчин для фінішної обробки осушувальних штукатурок, які піддаються впливу підвищеної вологості або утворенню солей.

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA має високу паропроникність, високі водовідштовхувальні властивості, завдяки яким ідеально підходить для фінішної обробки поверхонь під час реставраційних робіт:

- обробки цокольних приміщень у будівлях з метою запобігання підвищення вологості та вицвітання;
- осушення внутрішніх приміщень з надмірною вологістю (підвали, льохи) або схильних до конденсації;
- обробки фасадів, схильних до сильних вітрів і циклів замерзання і відтавання;
- додаткової обробки під час гідроізоляційних робіт.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Поверхні, оброблені осушувальним розчином NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, код 9480170.
- Старі штукатурки, якщо на них немає фарб та/або покриттів.
- Попередньо підготовлені вапняні та цементні штукатурки та розчини на основі вапна.
- Глиняні штукатурки.
- Не можна наносити на бетонні, крихкі або нестійкі поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Модифікована гідравлічна зі спеціально відібраними інертними добавками.
- Відносна щільність суміші відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,6 \pm 0,05$ кг/л
- Зовнішній вигляд: сірий порошок

- Вміст повітря: приблизно 20%
- Водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3: середня, $w=0,25 \text{ кг/м}^2\text{год}^{0,5}$
- Суміш придатна до застосування протягом не менше 3 годин.
- Час висихання значною мірою залежить від температури та вологості навколишнього середовища та поверхні, яку в будь-якому випадку не можна фарбувати протягом 20 днів і лише переконавшись, що покриття повністю сухе (без ознак вологості).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Стіни:

- Стіна повинна бути повністю очищена від штукатурки.
- За наявності вологи видаліть шар старої штукатурки приблизно на 50 см вище від видимої смуги від вологи.
- Очистіть за допомогою щітки та змийте водою всі ділянки, що відшарувалися, і/або сольові відкладення, бажано за допомогою водоструминної машини під високим тиском.
- Коли поверхня висохне, нанесіть шар антисольового герметика NEPTUNUS ANTISALE, код 0700240, відповідно до інструкцій, наведених у відповідному листі технічних даних.
- Через 24 години нанесіть NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, код 9480170, у 2 етапи (відповідно до інструкцій, наведених у листі технічних даних):

1-ий етап: Розпилення сполучного шару:

Змішайте NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE за допомогою механічного міксеру протягом приблизно 1 хвилини з 20% герметика NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO, код 0700250 (5 літрів на мішок 25 кг), та додайте 1 літру води (на 25 кг суміші).

Нанесіть суміш, дуже рідку і однорідну, розпиленням на поверхню, не покриваючи її повністю (покрити максимум 60% усієї поверхні). На цьому етапі витрата розчину становить близько 7-8 м² для 25-кілограмового мішка NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, код 940170.

2-ий етап: Нанесення дифузної штукатурки:

Не менше ніж через 1 годину після розпилювання сполучного шару нанесіть NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE, код 9480170, змішаний з 17-19% води.

Приблизно через 24 години після попереднього етапу змочіть поверхню та нанесіть NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA, код 9480180.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <60%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

- Не наносьте продукт при сильному вітрі, тумані, під прямими сонячними променями або під час дощу.

- Не наносьте на замерзлі або відталі поверхні.

Спосіб нанесення:

- Продукт можна наносити сталевим шпателем і розгладжувати губкою.

- Змішування: з 22% води (4,3-4,5 л води на 20 кг розчину).

- Приготування: Налийте 3/4 загальної кількості води для змішування в ємність і рівномірним струменем додайте

продукт, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудок. Перемішуйте, поки суміш не стане однорідною, і додайте воду, що залишилася. Перемішуйте протягом 2-3 хвилин у бетонозмішувачі або міксері на низьких обертах до отримання однорідної суміші без грудок.

- Суміш придатна до застосування протягом не менше 3 годин.
- Наноситься один шар продукту.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 3 кг/м² (20 кілограмового мішка вистачить покрити приблизно 6,5 м²).
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Поверхню можна фарбувати силосановими, вапняними або силікатними фарбами.
- Щоб досягти максимальної ефективності системи осушення на зовнішніх поверхнях, використовуйте продукти з високою повітропроникністю та низьким водопоглинанням: продукти з лінії SCUDOSIL.
- Для внутрішніх поверхонь можна використовувати силікатні фарби, такі як MARCOSIL PITTURA LISCIA серії 926 або SILDOMUS SANA серії 151.

ТОНУВАННЯ | Продукт доступний у сірому кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 1 року з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Директива 2004/42/CE не застосовується. Викликає серйозні пошкодження очей. Викликає подразнення шкіри. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Дрібнозернистий відновлювальний NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA, код 9480180, на основі модифікованого гідравлічного в'язучого зі спеціальними інертними добавками для реставрації поверхонь, які піддаються впливу підвищеної вологості, наноситься на попередньо підготовлені поверхні з витратою 3 кг/м².
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².