

**SAN MARCO**  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Neptunus Primer H

SILOSANSKA IMPREGNACIJA ZA VANJSKE I UNUTARNJE RADOVE



COD. 0760230

NEPTUNUS PRIMER H - V.2024-09-23

## OPIS

NEPTUNUS PRIMER H je impregnacija zaunutarnje i vanjske površine, na bazi polisilosana akrilne smole pogodan za impregniranje i konsolidiranje slabo upijajućih mineralnih podloga, prije bojanja sa bojma iz linije NEPTUNUS.

Idealan za impregnaciju unutarnjih površina koje su tretirane odvlažujućim sistemom NEPTUNUS prije završnog premaza NEPTUNUS.

NEPTUNUS PRIMER H, prema njegovom kemijskom sastavu, ne mijenja paropropusnost podloge, a istovremeno ima veliku moć učvršćivanja podloge.

## POGODNE PODLOGE

NEPTUNUS PRIMER H je pogodan za impregnaciju slabo upijajućih vanjskih i unutarnjih površina, prije nanošenja silosanskih proizvoda izlinije NEPTUNUS.

Može se nanositi na:

- Stare i nove žbuke na bazi mineralnih veziva
- Betonske površine
- Stare boje i mineralne ili organske obloge, suhe, kompaktne, sa dovoljnim stupnjem upojnosti i čvrste.
- Termoizolacijski sistemi (demit).
- Konglomerati različite mineralne prirode samo ako imaju dovoljan stupanj upojnosti.

Zidne površine se moraju pripremiti prema uputama koje nalazimo u odlomku "Priprema podloge".

Ne nanositi na svježe alkalne podloge, pričekati vrijeme sazrijevanja, koje je u većini slučajeva oko četiri tjedna.

## TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: modificirani silosanski kopolimeri i akrilna veziva.
- Razrijedivač: voda
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1:  $1,00 \pm 0,03$  kg/l.
- Vrijeme curenja UNI EN ISO 2811-1:  $30^\circ \pm 3^\circ$  Coppa Iso br.3 pri  $25^\circ C$
- Sušenje ( $25^\circ C$  i 65% R. V.): na dodir 2 sata, slijedeći sloj nakon 12 sati cca.

## PRIPREMA PODLOGE

Žbukane podloge:

- Osigurati se da je podloga suha najmanje 28 dana.
- Podloga mora biti čvrsta, ukoliko to nije slučaj treba je popraviti koristeći za to adekvatne proizvode.
- Otkloniti sve tragove eventualnog isoljavanja četkanjem ili pranjem.
- Ukoliko se na podlozi nalaze tragovi stare boje, otkloniti sve dijelove koji ne prianju idealno, ili praše. U slučaju da na podlozi ima tragova stare boje veće debljine, otkloniti je u potpunosti močenjem i pranje.
- Izravnati sve neravnine, rupice i pukotine sa RASAMIX, BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podlage.
- Sve pukotine na nutarnjim i vanjskim podlogama mraju biti adekvatno proširene i popunjene sa gipsom ili sličnim proizvodima.
- Popravke izbrisuti sa brusnim papirom.
- Odstraniti prašinu, smog i ostale prljavštine četkanjem.
- Ukoliko je podloga bila pod utjecajem algi, gljivica, ili pljesni. Mikro organizme odstraniti koristeći deterdžent COMBAT 222, i dubinski sanirati sa COMBAT 333. Za zaštititi zid od tvaranja pljesni, dodati u proizvod COMBAT 111 za vanjske površine ili COMBAT 444 za unutarnje.
- Kada je podloga potpuno suha, nanijeti jedan sloj NEPTUNUS PRIMER H, silosanska impregnacija, razrijeđen sa vodom 1:2.  
\*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama.)

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti koje moraju zadovoljavati podloga i zrak:

- Temperatura zraka: Min. +8°C / Max. +35°C.
- Relativna vlažnost zraka: <75%
- Temperatura podlage: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Vlažnost podlage: <10%
- Izbjegavati nanošenje proizvoda na podlage koje su direktno izložene suncu, i na podlage na kojima ima znakova kondenze.
- Alat: kist i valjak
- Razrjeđivanje: 1 dio impregnacije sa 2 dijela vode (200%).
- Prije nanašanja zaštititi staklene, keramičke, PVC, metalne i kamene površine.
- Alat čistiti vodom odmah nakon upotrebe.
- Potrošnja: 18-20 m<sup>2</sup>/l za jedan premaz na srednje upojnim podlogama. Poželjno je izvršiti testiranje kako bi se ustanovila točna potrošnja zasvaku pojedinu podlogu.

## NIJANSIRANJE

-----

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Roizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 1 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EZ)

Kat. A/h: Vezujući temeljni premazi (baza voda): 30 g/l (2010)

Ovaj proizvod sadrži max: 30 g/l HOS

Koristiti porizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.