

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Neptunus Primer H

СИЛОКСАНОВА ҐРУНТІВКА ДЛЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ РОБІТ



КОД 0760230

NEPTUNUS PRIMER H - V.2024-10-08

ОПИС

NEPTUNUS PRIMER H - водорозчинна ґрунтівка на основі полісилоксанів і акрилових смол для просочування та зміцнення мінеральних поверхонь з невеликою поглинаючою здатністю перед фарбуванням фарбами з лінії NEPTUNUS. Ідеально підходить для закріплення поверхонь перед нанесенням NEPTUNUS при використанні системи проти поглинання води NEPTUNUS.

Завдяки своїм хімічним властивостям NEPTUNUS PRIMER H не змінює повітропроникність поверхні та ефективно зміцнює її.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

NEPTUNUS PRIMER H рекомендується для гідроізоляційного просочування внутрішніх і зовнішніх мінеральних поверхонь з низькою поглинаючою здатністю перед фарбуванням силоксановими продуктами NEPTUNUS.

Можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

Не можна наносити на гіпсові поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифіковані силоксанові сополімери та акрилові смоли

- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI 2811-1: $1,00 \pm 0,03$ кг/л.
- Час витікання відповідно до UNI EN ISO 2431: $30'' \pm 3''$ Віскозиметр №3 при 25°C
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 2 години, другий шар можна наносити через 12 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня витримана не менш ніж 28 діб.
 - Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною. Якщо це не так, повторно обробіть або укріпіть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
 - Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.
 - Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися, попередньо ретельно змочивши поверхню або за допомогою водоструминної машини.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, відлущені ділянки, тріщини та западини на внутрішніх поверхнях необхідно обробити TAMSTUCCO 9400006 або TAMSTUCCO POLVERE 9410110; на зовнішніх поверхнях - за допомогою BETOMARC 9450150 або RASAMIX 9440160 або RASOMARC 9500150 або інших продуктів на основі цементу.
 - Тріщини на внутрішніх та зовнішніх поверхнях необхідно належним чином розшити та заштукатурити штукатуркою або іншим подібним продуктом.
 - Відшліфуйте штукатурку та заповнені ділянки.
 - Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
 - Якщо поверхня уражена цвілью, спочатку обробіть її за допомогою COMBAT 222 та COMBAT 333.
 - Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, а потім нанесіть шар NEPTUNUS PRIMER H, розведений* водою у співвідношенні 1:2.
 - Нанесіть фінішне покриття NEPTUNUS.
- *(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від поглинаючої здатності поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Інструменти: пензлик, валик.
- Розведення: 1 частина ґрунтівки на 2 частини води
- Під час нанесення захистіть (накрийте) скляні, керамічні та пластикові поверхні.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після

використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 18-20 м²/л на шар при нанесенні на поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендується провести попередню пробу на поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ | -----

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 1 року з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/h: Зв'язувальні ґрунтівки (на водній основі): 30 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 30 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не виливайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Силоксановий ізоляційний засіб для зовнішніх і внутрішніх робіт. Зміцнювальна силоксанова ґрунтівка NEPTUNUS PRIMER H на основі силоксанових полімерів наноситься на попередньо підготовлені поверхні для гідроізоляційного просочення мінеральних поверхонь та зміцнення поверхонь, що осипаються. Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².