

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Nitrofond

AGENT ANTIRUGINĂ PE BAZĂ DE NITRAT



SERIA 707

NITROFOND - V.2024-09-24

DESCRIERE

Este o vopsea de fond nitrosintetică cu uscare rapidă, de uz industrial, pe bază de rășini alchidice modificate, pentru lăcuirea obiectelor metalice care urmează să fie vopsite apoi cu emailuri nitrosintetice.
Produsul are o bună putere anticorozivă, o bună acoperire și umplere.

INDICAȚII DE UTILIZARE

La interior, poate fi aplicat pe obiecte metalice în general.
NITROFOND este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini alchidice modificate
- Solvenți: mixtură de hidrocarburi alifatiche, acetaji, etc.
- Aspect: opac
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,20 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 1500 ± 250 cps la 25 °C (vâscozimetru rotațional Rotohinner)
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 15'; completă după 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 1 oră.
- VOPSIRE ULTERIOARĂ: cu email nistrosintetic MARCOLUX s. 780.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros nelăcuit:

- Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderentă și orice urmă de rugină prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuați o curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Ștergeți suprafața de praf, asigurați-vă că suportul este perfect uscat și aplicați 2 straturi de antirugină NITROFOND serie 707.
- În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.

- Aplicați 2 straturi de email de finisare.

Suprafețe din metal feros lăcuit anterior:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază și rugina prezentă prin curățare mecanică sau manuală, șmirgluiți vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obține o suprafață rugoasă. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Eliminați praful de pe suport.
- Aplicați 2 straturi de antirugină NITROFOND serie 707 pe suporturi perfect uscate.
- În cazul suprafețelor puternic deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi și a ruginii prezente prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014 și o curățare mecanică sau manuală ulterioară.
- Aplicați 2 straturi de email de finisare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat
- Produsul poate fi aplicat cu pistolul.
- Nr. straturi: se aplică 2 straturi.
- Diluție: cu Dil. Nitro Antiabur 5170076 la 90-100%.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Dil. Nitro antiabur 5170076 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 3,5-4 mp/l la 2 straturi pe suprafețe netede. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este furnizat în culoarea gri și roșu oxid.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Inflamabil.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Agent antirugină pe bază de nitrați.
Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică antirugină pe bază de nitro NITROFOND seria 707, pe bază de rășini alchidice modificate, în 2 straturi, cu un consum minim de 250 ml/mp.
Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.