

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

No Strip

POLUSJANI LAK ZA POCINČANE POVRŠINE



SERIE 186

NO STRIP - V.2024-09-23

OPIS

NO STRIP je polu sjajni lak sa visokom pokrivno moći posebno namijenjen za zaštitu i bojanje pocinčanih površina. Vezivo od kojega se sastoji, na bazi stiren-akrilnog polimera, osigurava odličnu elastičnost čineći ga jakoprionućeg i isključuje listanje nanošenog sloja. Zahvaljujući njegovim karakteristikama NO STRIP sa nanosi direktno i u jednom premazu na pocinčane podloge osiguravajući odličnu pokrivenost.

POGODNE PODLOGE

Pogodan za pocinčane podloge kao što su oluci, krovovi i rešetkaste ograde.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: akrilni polimer
Specifična težina UN EN ISO 2811-1:1,00 – 1,25 kg/l
Viskoznost kod punjenja: UNI 8902: 570 ± 50 cps (Rotathinner rotacioni viskozimetar pri 25°C).
Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.): na dodir 1h, sljedeći nanos ne prije 24h nakon prvog premaza
* 186N670 NO STRIP ALLUMINIO:
* Specifična težina UNI EN ISO 2811-1:0,91 ± 0,05 KG/l
* Viskoznost UNI 8902: 400 ± 100 cps (Rotathinner rotacioni viskozimetar pri 25°C).

PRIPREMA PODLOGE

Pocinčane podloge, aluminij i lake legure
Otkloniti svu eventualnu hrđu ručno ili strojno.
Površinu dobro očistiti od masnoće sa razrjeđivačem ili prikladnom otopinom. U prisutnosti hrđe premazati podlogu na zahrđalim dijelovima temeljnim premazom PRIMER.
Očistiti od prašine i nanijeti na potpuno suhu površinu jedan premaz NO STRIP-a.

Željezne podloge:

Otkloniti sve slojeve stare boje koja se ljušti strojno, kemijski ili ručno.
Izbrusiti brusnim papirom staru boju koja još dobro drži i sve tragove hrđe.
Na potpuno suhu površinu nanijeti dva sloja antikorozivne boje SATURNO
Potpuno suhu površinu premazati sa NO STRIP-om u Jednom premazu.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura nanošenja: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka:<75%

Temperatura površine: min.+5°C – max. +30°C

Suha površina

Proizvod se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem.

Razrjeđivač: Dil. per Smalti Rapidi 5070712

Prilikom nanošenja četkom ili valjkom razrijediti do 5%.

Prilikom špricanja razrijediti 10% max.

Nanosi se u jednom sloju. Može se nanijeti ali najmanje 24 sata nakon prvog sloja još jedan, kako bi osigurali potpunu pokrivenost podloge.

-Alat čistiti odmah nakon upotrebe koristeći sintetički razrjeđivač

-Prosječna potrošnja: 8-10m²/l za 1 premaz.

Ne premazivati NO STRIP sa sintetskim lakovima kako bi se izbjeglo ljuštenje proizvoda.

-Na dijelom zahrđalim i pocinčanim površinama, nanijeti 2 sloja PRIMER-a u razmaku od najmanje 12 sati sa potrošnjom od 6-7m²/l za 2 sloja i debljine suhog filma od 60 mikrona.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u određenim nijansama.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granične vrijednosti EU (Direktiva 2004/42/EZ)

Kat. A/i: visokoučinkovite jednokomponentne boje (na osnovi otapala): 500 g/l (2010)

Sadrži max.: 500 g/l VOC

Zapaljivo.

Prijevoz, korištenje i skladištenje proizvoda mora se provoditi u skladu sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se u potpunosti osuše i postupati kao sa posebnim otpadom. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.