

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

No Strip

SVILNATO MAT EMAJL ZA POCINKANE POVRŠINE



SERIE 186

NO STRIP - V.2024-10-08

OPIS

NO-STRIP je visokopokriven polsijajni emajl, posebej primeren za barvanje in zaščito pocinkane pločevine in drugih pocinkanih površin.

Vsebovano vezivo na osnovi stiren-akrilnega polimera mu zagotavlja odlično elastičnost, zaradi česar ima nanesei sloj izvrsten oprijem in se ne lušči.

Zaradi njegovih lastnosti je mogoče emajl NO-STRIP na pocinkane površine nanašati neposredno in večinoma v enem samem nanosu, s čimer kljub temu zagotovimo odlično prekrivnost.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanašamo ga na pocinkane površine, kot so žlebovi, strehe, vrtno ograje itd.

Nanašamo ga na železne kovine, obdelane s sredstvi za zaščito pred rjo.

Nanašamo ga tudi na aluminij in baker.

NANOS NASLEDNJEGA SLOJA:

Emajla NO STRIP ne smemo prekrivati s sintetičnimi emajli, da ne bi prišlo do luščenja.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: akrilni polimer

- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,28 Kg/l (odvisno od odtenka).

- Viskoznost pri pakiranju po UNI 8902: 900 ± 100 cps (rotacijski viskozimeter Rotathinner pri 25 °C).

- Čas sušenja (pri (25 °C in 65% RV): suh na dotik v 1 uri; primeren za nanos naslednjega sloja ne prej kot v 24 urah po prvem nanosu.

*186N670 NO STRIP ALLUMINIO:

*Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: 0.91 ± 0,05 kg/l

*Viskoznost po UNI 8902: 400±100 cps (rotacijski viskozimeter Brookfield 25 °C).

PRIPRAVA PODLAGE

Pocinkane površine, aluminij in lahke zlitine:

- Z mehanskim ali ročnim čiščenjem odstranite morebitne sledi oksidov.
- Temeljito razmastite z ustreznimi alkalnimi raztopinami ali razredčilom.
- Na mestih rjavenja lokalno nanesite en sloj enokomponentnega temeljnega premaza PRIMER koda 1630307.
- Odstranite vse prašne delce in nanesite en sloj emajla NO STRIP na popolnoma suho podlago.

Površine iz železnih kovin:

- Z mehanskim ali ročnim čiščenjem odstranite dele, ki niso dobro pritrjeni in se luščijo, ter vse sledi rje.
- Odstranite vse nanose starih barv, ki niso dobro oprijeti, in zbrusite celotno površino.
- Podlago razmastite z razredčilom.
- S površine odstranite prašne delce, preverite, da je podlaga popolnoma suha, nato nanesite dva sloja premaza za zaščito pred rjo SATURNO serije 191.
- Na popolnoma suho podlago nanesite en sloj emajla NO STRIP.

NAPOTKI ZA NANAŠANJE

- Pogoji v okolju in na podlagi:

Temperatura v okolju: Najmanj +8 °C / Največ +35 °C

Relativna vlažnost v okolju: <75%

Temperatura podlage: Najmanj +5 °C / Največ +35 °C

Suha podlaga.

- Orodje: čopič, valjček iz volne s kratkimi dlačicami.

- Redčenje: z razredčilom za hitro sušeče emajle 5070712 do 3%.

- Običajno zadostuje en nanos. Po najmanj 24 urah od prvega nanosa je mogoče nanesti drugi sloj, ki zagotovi popolno pokritje podlage.

- Orodje je treba takoj po uporabi očistiti z razredčilom za hitro sušeče emajle 5070712.

- Okvirna poraba: 8-10 m²/l za sloj.

NANOS NASLEDNJEGA SLOJA:

Emajla NO STRIP ne smemo prekrivati s sintetičnimi emajli, da ne bi prišlo do luščenja.

BARVNI ODTENKI

Izdelek je na voljo v odtenkih na barvni karti.

SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C

Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C

Izdelek je priporočljivo porabiti v 3 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)

Kat. A/i: posebni enokomponentni premazi (OT): 500 g/l (2010)

Izdelek vsebuje največ: 500 g/l HOS

Vnetljivo.

Izdelek je treba prevažati, uporabljati in skladiščiti v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje, počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Za več informacij glej varnostni list.

SPECIFIKACIJE

Svilnato mat premaz brez luščenja NO STRIP serije 186 na osnovi stiroil-akrilne smole v raztopini razredčila se nanaša v enem sloju, s porabo najmanj 125 ml/m².

Dobava in vgradnja materiala € na m².