

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Patina

Cera decorativa para interiores a base agua para acabados decorativos minerales a base cal



SERIE 319

PATINA - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

PATINA es una cera decorativa de interiores de base acuosa para el tratamiento de acabados decorativos minerales a base de cal.

El uso de PATINA permite obtener superficies muy brillantes. Disponible en distintas tonalidades tenuamente nacaradas, otorgan un ulterior elemento decorativo. Es fácil de extender, se seca rápidamente y es idónea para el lustrado manual o mecánico. PATINA otorga a las superficies una ligera capacidad hidrófuga superficial.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre:

-Acabados decorativos de tipo mineral.
-PATINA puede utilizarse también para los acabados decorativos de tipo no mineral que presenten una superficie porosa y absorbente. Las superficies decoradas con CONCRET_ART pueden personalizarse fácilmente con PATINA.

Evaluar el nacarado más apto al tipo de producto que se ha de decorar. La extensión sobre superficies particularmente opacas cambia el aspecto estético. Para la limpieza de las superficies utilizar un paño de tela seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de ligante: compuesto de ceras polietilénicas y parafínicas en emulsión.
- Masa volúmica UNI EN ISO 2811-1:
Neutro: $1,01 \pm 0,05$ g/ml
Oro, Plata, Bronce: $1,02 \pm 0,05$ g/ml
- Viscosidad de confección: pasta tixotrópica
- Secado (a 25 °C y 65% di H.R.): al tacto en 30 minutos.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies murales:

Aplicar PATINA sobre acabados decorativos minerales a base de cal. Las

superficies deben ser compactas, cohesivas y secas.

Antes de efectuar la decoración con PATINA y después de la aplicación de la última capa decorativa mineral, esperar al menos 24 horas para acabados de poco espesor y al menos 48 horas en el caso de estucos murales para acabados marmóreos o similares.

INDICACIONES PARA LA APLICACION

- Condiciones del local y del soporte:

Temperatura del ambiente: min. +8 °C / máx. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: min. +5 °C / máx. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Herramientas de aplicación: llana de acero y paño de lana o tela

- Dilución: listo para el uso.

- Número de capas: 1

- Modos de aplicación:

Extender una capa delgada de PATINA usando un paño. En presencia de superficies muy planas, es posible utilizar una espátula de acero inoxidable.

Cuando la superficie decorada con PATINA resulta seca al tacto, lustrar con un paño.

Las superficies pueden lustrarse manualmente con la ayuda de una pulidora roto-orbital completa con bonete de lana.

- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua enseguida después del uso.

- Rendimiento indicativo: depende notablemente del tipo de producto que se ha de cubrir. Para superficies lisas de absorción media se recubren 20 m²/l.

- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua enseguida después del uso.

- Para el mantenimiento y la limpieza de las superficies tratadas con PATINA utilizar un paño de tela seco.

PINTADO

El producto disponible puede ser incoloro neutro (0001) y en las versiones plata (0070), bronce (0150) y oro (0190).

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTICULO

Cera decorativa de interiores de base acuosa para el tratamiento de acabados decorativos minerales a base de cal. Permite obtener superficies muy brillantes. Extender en una única capa delgada y lustrarla, a mano con paño o usando una pulidora roto-orbital completa con bonete de lana.

Rendimento: 20 m²/l in función de la absorción del acabado.
PATINA no tiene función hidrófuga y crea una blanda protección contra el agua.
Suministro y puesta en obra del material € al m²