

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Patina

Beltéri dekoratív szintetikus viasz méz alapú felületkezeléshez



KÓD 319

PATINA - V.2024-11-05

LEÍRÁS

A PATINA egy vízbázisú dekoratív viasz beltéri méz alapú ásványi dekoratív felületek kezelésére.

A PATINA használata magas fényű felületek készítését teszi lehetővé. Különböző színekben kapható, enyhén gyöngyházfényű megjelenéssel az extra dekoratív hatás érdekében.

Könnyen felvihető, gyorsan száradó, alkalmas kézi vagy mechanikus polírozásra.

A PATINA enyhén vízlepergetővé teszi a felületeket.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazható:

- Dekoratív ásványi bevonatokon
- A PATINA-val porózus és nedvszívó felületű dekoratív, nem ásványi anyagokból készült felületek készíthetők. A CONCRET_ART-tel díszített felületek egyszerűen testreszabhatóak a PATINA segítségével.

Becsülje meg a díszítendő termék típusának leginkább megfelelő gyöngyházházhatást.

A különösen átlátszatlan felületeken történő alkalmazás megváltoztatja a megjelenésüket.

Használjon száraz ruhát a felületek tisztításához.

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag típusa: polietilén és paraffin viasz keverék emulzióban

-Térfogat tömeg UNI EN ISO 2811-1

Semleges: $1,01 \pm 0,05$ g/ml

Arany, ezüst, bronz: $1,02 \pm 0,05$ g/ml

-Csomagolás viszkozitása: tixotróp paszta

-Száradási idő (25°C-on és 65% relatív páratartalom mellett): 30 perc alatt érinthető.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Falak:

Vigye fel a PATINA-t mész alapú ásványi dekoratív felületekre. A felületeknek tömörnek, száraznak, egyenletesnek kell lenniük.

Az utolsó díszítőréteg felhordása után várjon legalább 24 órát vékony felületek, és legalább 48 órát márványstukkó vagy hasonló felületek esetén, mielőtt PATINA-val díszítené.

ALKALMAZÁSI UTMUTATO

- Helyiség és felület állapota:

Környezeti hőmérséklet: min. +8 °C / Max. +35 °C

A helyiség relatív páratartalma: <75%

Felületi hőmérséklet: min. +5 °C / Max. +35 °C

Felületi páratartalom: <10%

- Felszerelés: acél simító és gyapjú vagy szövetanyag

- Hígítás: felhasználásra kész

- Rétegek száma: 1

- Alkalmazási mód:

Kenjen fel egy vékony réteg PATINA-t egy kendővel. Nagyon fénytelen felületek esetén rozsdamentes acél spatula használható.

Amikor a PATINA-val díszített felület megszáradt, tiszta ruhával polírozzuk le.

A felületek polírozhatók manuálisan vagy gyapjúpárnával ellátott körccsiszolóval.

- Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.

- Irányadó fedettség: nagymértékben függ a borítandó felület típusától. Sima, közepesen nedvszívó felületekhez 20 nm/l fedés javasolt

- Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.

- Használjon száraz kendőt a PATINA-val kezelt felületek tisztításához és konzerválásához.

SZÍNEZÉS

A termék semleges, színtelen árnyalatban (0001), ezüst (0070), bronz (0150) és arany (0190) színekben kapható.

TÁROLÁS

Maximális hőmérséklet stabil tároláshoz: +30 °C

Minimum hőmérséklet stabil tároláshoz: +5 °C

A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, ha eredeti, bontatlan tartályban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Nem tartozik az európai irányelv hatálya alá 2004/42/EK

A terméket az érvényes egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Használat után ne dobja ki a tartályokat a környezetbe. Hagyja a maradékot teljesen megszáradni, majd kezelje speciális hulladékként. Ne dobja a maradékot a csatornába, vízfolyásba vagy a talajba. További információért olvassa el a biztonsági adatlapot.

RÉSZLETES LEÍRÁS
