

SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Prepara

ISOLANTE PIGMENTATO



COD. 4710019

PREPARA - V.2024-09-24

DESCRIZIONE

Fissativo idrodiluibile, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione superficiale del supporto murale, indicato per i cicli di pittura all'esterno, specialmente su rivestimenti plastici, ed all'interno, in particolare per la preparazione del cartongesso.

PREPARA è dotato di buon potere penetrante, in grado di saturare anche la microscopica capillarità della superficie degli intonaci poco assorbenti.

PREPARA, essendo pigmentato, conferisce una iniziale copertura del supporto, consentendo il raggiungimento della copertura totale con un minor numero di strati di pittura di finitura.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Non è consigliata l'applicazione su stuccature e supporti già verniciati con elevati strati di vecchie tempere.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa
- Solvente: acqua
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ kg/l
- Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
 - In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333.
 - Rimuovere spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera.
 - Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
 - All'interno livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110; carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata.
 - Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
 - Eseguire eventuali rasature con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
 - Su superficie pulita ed asciutta applicare uno strato di PREPARA.
 - Dopo almeno 4 ore procedere all'applicazione del prodotto di finitura.
- * (Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto: <10%
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, rullo ed airless.
- Diluizione: a pennello/rullo con 30-40% d'acqua.
- Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato, riferita su supporto mediamente assorbente. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/g: primer (base acqua): 30 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul

terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Isolante pigmentato.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di isolante pigmentato PREPARA cod. 4710019, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione di supporti murali interni ed esterni nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.