

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Prepara

PIGMENTOVANÝ IZOLAČNÝ PROSTRIEDOK



KÓD 4710019

PREPARA - V.2024-09-24

POPIS

Fixačný, vodou riediteľný prostriedok na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii, vhodný na povrchovú impregnáciu stenového podkladu, určený pre cykly maľovania v exteriéri, zvlášť na plastické nátery, a v interiéri, predovšetkým na prípravu sadrokartónu.

PREPARA má dobrú penetračnú schopnosť, je schopný nasýtiť aj mikroskopické kapiláry povrchu málo savých omietok.

Keď sa PREPARA prifarbuje pigmentom, poskytuje počiatočné krytie podkladu, pričom umožňuje dosiahnutie úplného krytia s menším počtom vrstiev farby záverečnej úpravy.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
 - Povrchy z betónu.
 - Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
 - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
 - Neodporúča sa používať na tmely a podklady už natierané mnohými vrstvami starých temperových farieb.
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylový kopolymér vo vodnej disperzii
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ kg/l
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30-40 minút; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 4 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Stenové povrchy:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkveti a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- V interiéri vyrovnať nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110; skleneným brúsnyim papierom obrúsiť tmelenia a záplaty.
- Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Urobiť prípadné zarovnania pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo pomocou RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
- Na čistý a suchý povrch naniesť jednu vrstvu PREPARA.
- Po aspoň 4 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.

* (Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.

- Náradie: štetec, valček a striekacie zariadenie airless.

- Riedenie: pri štetci/valčeku 30-40 % vodou.

- Pri aplikáciách so striekacími zariadeniami airless závisí riedenie od použitého zariadenia a prevádzkového tlaku.

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

- Približná výdatnosť: 8-10 m²/l na vrstvu, pri stredne savom podklade. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.

ZAFARBENIE

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/g: základný náter (základ voda): 30 g/l (2010)

Tento výrobok obsahuje max: 30 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Pigmentovaný izolačný prostriedok.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, izolačného prostriedku PREPARA kód 4710019, na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii, vhodný na impregnáciu stenových podkladov v interiéri a exteriéri, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu. Dodávka a pokládka materiálu € na m²