

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Prepara

ПІГМЕНТОВАНА ІЗОЛЯЦІЙНА ҐРУНТІВКА



КОД 4710019

PREPARA - V.2024-10-08

ОПИС

PREPARA - це водорозчинна ґрунтівка на основі акрилових смол у водній дисперсії для просочування поверхонь стін, підходить для зовнішніх та внутрішніх робіт. PREPARA має високу проникаючу здатність, може заповнити навіть мікроскопічні тріщини на поштукатуреній поверхні з низькою поглинаючою здатністю.

PREPARA, завдяки вмісту пігментів у своєму складі, забезпечує повне покриття поверхні, тому подальше покриття стає зайвим.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
 - Бетонні поверхні.
 - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
 - Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
 - Не рекомендується наносити на шпаклівку та на попередньо пофарбовані поверхні, на яких є товстий шар старої фарби.
- Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
- Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер у водній дисперсії
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ кг/л
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості

65%): на дотик - через 30-40 хв, другий шар можна наносити через 4 години.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що термін витримки поверхні становить не менше 28 днів.
- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною. Якщо це не так, вживте заходів для реконструкції та зміцнення поверхні за допомогою спеціальних продуктів.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.
- Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися або погано прилягають до поверхні. Повністю видаліть з поверхні товсті шари вапняної або водоемульсійної фарби, попередньо ретельно змочивши поверхню, або за допомогою водоструминної машини.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини на внутрішніх поверхнях можна обробити за допомогою TAMSTUCCO 9400006 або TAMSTUCCO POLVERE 9410110; шпаклювання та вирівнювання зовнішніх поверхонь можна виконувати за допомогою BETOMARC 9450150 або RASAMIX 9440160 або інших продуктів на основі цементу.
- Тріщини на внутрішніх та зовнішніх поверхнях необхідно розшити належним чином та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою або подібними засобами).
- Шпакльовані ділянки зашліфуйте наждачним папером.
- Видаліть пил, смог та інші відкладення шляхом полірування.
- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333. При необхідності додайте в емульсійну фарбу COMBAT 111, код 4810111, в пропорції 1 л добавки на 7 л продукту.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть шар PREPARA.
- Через щонайменше 4 години нанесіть фінішне покриття.

Бетонні поверхні:

- Відшліфуйте поверхню та видаліть стару фарбу, що відшарувалася.
- Видаліть будь-які частинки цементу, що погано прилягають.
- Металеві прути арматури, що виступають з поверхні, необхідно ретельно відшліфувати та обробити пасивуючим цементним розчином BETOXAN PRIMER 9490125.
- Відновіть відсутні частини за допомогою армованого волокном тиксотропного протиусадкового розчину BETOXAN 400, код 9490140, та/або протиусадкового відновлювального засобу BETOXAN 200, код 9490120.
- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333. При необхідності додайте в емульсійну фарбу COMBAT 111, код 4810111, в пропорції 1 л добавки на 7 л продукту.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть шар PREPARA.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Через щонайменше 4 години нанесіть фінішне покриття.
(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні).

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <80%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість поверхні: <10%.

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.

- Інструменти: пензлик, валик, безповітряний фарбопульт.

- Розведення: для нанесення пензликом та валиком - водою на 30%.

- При нанесенні за допомогою безповітряного фарбопульта розведення залежить від типу обладнання та робочого тиску.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 8-10 м²/л на шар при нанесенні на поверхню зі середнім поглинанням. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

ТОНУВАННЯ - - - - -

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/g: ґрунтівка (на водній основі): 30 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 30 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери у навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Пігментована ґрунтівка PREPARA , код 4710019, на основі акрилових смол у водній дисперсії для просочування поверхонь стін наноситься на попередньо підготовлені поверхні в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².