

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Pro-Link

FONDO DE ADHESION PARA REVESTIMIENTOS CERAMICOS



CÓD. 4750006

PRO-LINK - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

PRO-LINK es un producto a base de polímero acrílico disperso en agua y particulares aditivos que confieren al producto una óptima adherencia sobre superficies particularmente lisas del tipo azulejos, gres, mosaicos y similares. PRO-LINK crea un fondo de anclaje con enlace que debe ser recubierto con COLBETON 954. En exterior se realiza así un alisado ideal para la sucesiva aplicación del sistema de "abrigo" MARCOTHERM. En interior se realiza una superficie adaptada a ser recabada con acabados minerales o sintéticos.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:
- Superficies difíciles: azulejos, mosaicos, gres.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: polímero acrílico
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1.40 \pm 0,05$ kg/l
- Granulometría media: 0,5 mm
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 1 hora; pintar encima después de 4 horas y no más de 48.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies externas:
- Efectuar una apurada limpieza con agua y detergente con el fin de eliminar todo lo que pueda comprometer la adhesión.
- Asegurarse que el soporte este bien seco y aplicar PRO-LINK según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.
- Entre las 4 y 48 horas sucesivas efectuar un primer rasado con COLBETON 954.
- Después de al menos 24 horas aplicar COLBETON 954 para el anclaje de los paneles en poliestireno, y proceder a la aplicación de los componentes del

sistema de "abrigo" MARCOTHERM.

Superficies internas:

- Efectuar una apurada limpieza con agua y detergente con el fin de eliminar todo lo que pueda comprometer la adhesión.
- Asegurarse que el soporte este bien seco y aplicar PRO-LINK según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.
- Entre las 4 y 48 horas sucesivas efectuar un primer rasado con COLBETON 954.
- Después de al menos 24 horas proceder al sistema de acabado.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Evitar aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acción directa del sol.

- Después de la aplicación, las superficies en exterior deben ser protegidas de la lluvia y humedad hasta el completo secado del producto.

- Herramientas: pincel, rodillo.

- Agitar el producto antes de la aplicación.

- Dilución: Listo para su uso o max. 10% con agua.

- Nº capas: 1 capa.

- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después de su uso con agua.

- Rendimiento indicativo: 15-20 m²/l. Vista la particular tipología de la superficie revestida es oportuno efectuar una prueba preliminar sobre el soporte específico para determinar el consumo.

PINTADO

El producto está disponible en blanco no tinteable.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor límite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: Recubrimientos de altas prestaciones de un componente (base agua): 140 g/l (2010)

Contiene max: 140 g/l VOC

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejar

los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de PRO-LINK cód. 4750006, fondo de adhesión para revestimientos cerámicos, a base de polímeros acrílicos, en una única capa, en las cantidades determinadas por la absorción del soporte.

Confezionamento y puesta en obra del material €..... el m2.