

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Pro-Link

FOND ADEZIV PENTRU ÎNVELIȘURILE CERAMICE



COD 4750006

PRO-LINK - V.2024-09-24

DESCRIERE

PRO-LINK este un produs pe bază de polimeri acrilici dispersat în apă și aditivi speciali care conferă produsului o aderență optimă la suprafețe foarte netede de tip faianță, gresie, mozaic și altele.

PRO-LINK creează un substrat ancorant de legătură care trebuie acoperit cu COLBETON 954.

La exterior se realizează astfel o nivelare ideală pentru aplicarea ulterioară a sistemului tip cappotto MARCOTHERM.

La interior se realizează o suprafață adecvată pentru a fi finisată cu produse de finisare minerale sau sintetice.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Suprafețe dificile: faianță, mozaic, gresie.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: polimer acrilic

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1.40 \pm 0,05$ kg/l

- Granulometrie medie: 0,5 mm

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore, până la maximum 48 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe exterioare:

- Efectuați o curățare adecvată cu aparat de curățare cu apă la presiune înaltă și detergenți pentru a elimina tot ceea ce poate compromite aderența.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați PRO-LINK conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- După 4 până la 48 de ore efectuați o primă nivelare cu COLBETON 954.

- După cel puțin 24 de ore aplicați COLBETON 954 pentru lipirea panourilor de polistiren și aplicați componenții sistemului cappotto MARCOTHERM.

Suprafețe interioare:

- Efectuați o curățare adecvată cu aparat de curățare cu apă la presiune înaltă și detergenți pentru a elimina tot ceea ce poate compromite aderența.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați PRO-LINK conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- După 4 până la 48 de ore efectuați o primă nivelare cu COLBETON 954.
- După cel puțin 24 de ore aplicați sistemul de finisare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- După aplicare suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului.
- Unelte: pensulă, rol.
- Amestecați produsul înainte de aplicare.
- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 10% apă.
- Nr. straturi: 1 strat.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 15-20 mp/l. Dată fiind tipologia specială a suprafeței acoperite deja este indicată efectuarea unei probe practice pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil în alb și nu poate fi colorat.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: Acoperitori unicomponenți cu funcție specială (pe bază de apă): 140 g/l (2010)
Conține max.: 140 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică PRO-LINK cod 4750006, fond adeziv pentru învelișuri ceramice, pe bază de polimeri acrilici, într-un singur strat, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.
Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.