

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Pro-Link

СЦЕПЛЯЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ



CODE 4750006

PRO-LINK - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

PRO-LINK - материал на основе акриловых полимеров в водной дисперсии и специальных добавок, придающих материалу превосходное сцепление с поверхностями, особенно гладкими, такими, как керамическая плитка, полированный камень, мозаика и другие подобные. PRO-LINK создает подложку для крепкого сцепления с последующим слоем COLBETON 954. На фасаде и в интерьере обеспечивает превосходное сцепление с керамическими поверхностями, при дальнейшем нанесении декоративных покрытий на минеральной или синтетической основе, или системы утепления фасадов MARCOTHERM.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

May be applied on:
-Difficult surfaces: tile, sandstone, mosaic tiling, etc.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Type of Binder: acrylic polymer in aqueous dispersion
-Solvent: water
-Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ kg/l
-Average granulometry: 0,5 mm
-Drying times (at 25°C and 65% R.H.): to touch 1 hour; to recoat after 4 hours and not further 48 hours.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Exterior surfaces
- Clean the surface well with water and detergents in order to remove anything that could compromise the adhesion.
- Ensure that the substrate is completely dry and apply PRO-LINK following the application instructions.
- In the next 4 to 48 hours, overcoat with COLBETON 954
- After at least 24 hours, apply COLBETON 954 for the gluing of polystyrene

panels, and apply the components of the MARCOTHERM system.

Interior surfaces

- Clean the surface well with water and detergents in order to remove anything that could compromise the adhesion.
- Ensure that the substrate is completely dry and apply PRO-LINK following the application instructions.
- In the next 4 to 48 hours, overcoat with COLBETON 954.
- After at least 24 hours, apply the decorative finishes.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

-Air and support surface conditions:

Air temperature: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relative environmental humidity: <75%

Support surface temperature: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Moisture level of the support surface: <10%

-Avoid applying when surface condensation is present, or in direct sunlight.

-After application, outdoor surfaces must be protected from rain and moisture until the product has dried completely.

-Tools: brush, roller.

-Stir the product carefully before use

-Diluting: ready to use or 10% max with water.

-Nr of coats: 1 coat.

-Clean tools with water immediately after use.

-Indicative spreading rate: 15-20 mq/l on surfaces featuring average absorption. It is advisable to perform a preliminary test on the specific support surface to determine yield.

КОЛЕРОВКА

Материал белого цвета

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/i: краска однокомпонентная с высокими характеристиками (на водной основе): 140 г/л (2010)

Содержит макс: 140 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Application on pre-prepared surfaces of PRO-LINK code 4750006, adhesion primer for ceramic surfaces, based on acrylic polymers, in a single coat and in the amount determined by the support's absorption.

Supply and laying of the material € per sq. m.