

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Pro-Link

АДГЕЗИЙНА ҐРУНТІВКА ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ



КОД 4750006

PRO-LINK - V.2024-10-08

ОПИС

PRO-LINK - це матеріал на основі акрилового полімеру у водній дисперсії та спеціальних добавок, що забезпечують чудове зчеплення з поверхнями, особливо гладкими, такими як керамічна плитка, полірований камінь, мозаїка тощо.

PRO-LINK створює підкладку для міцного зчеплення з наступним шаром COLBETON 954.

Матеріал забезпечує чудове зчеплення з поверхнею при подальшому нанесенні системи утеплення MARCOTHERM на зовнішніх поверхнях та декоративних покриттів на мінеральній чи синтетичній основі на внутрішніх поверхнях.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

Складні поверхні: плитка, пісковик, мозаїка тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий полімер у водній дисперсії
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ кг/л
- Середній розмір зерна: 0,5 мм
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину, наступний шар можна наносити через 4-48 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Зовнішні поверхні:

- Добре очистіть поверхню водою та м'якими засобами, щоб видалити все, що може зашкодити адгезії.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть PRO-LINK, відповідно до інструкцій щодо застосування.

- Протягом наступних 4-48 годин нанесіть покриття COLBETON 954.
- Принаймні через 24 години нанесіть COLBETON 954 для приклеювання полістирольних панелей та нанесіть компоненти системи MARCOTHERM. Внутрішні поверхні:
- Добре очистіть поверхню водою та м'якими засобами, щоб видалити все, що може зашкодити адгезії.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть PRO-LINK, відповідно до інструкцій щодо застосування.
- Протягом наступних 4-48 годин нанесіть покриття COLBETON 954.
- Принаймні через 24 години нанесіть декоративне покриття.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
 - Після нанесення на зовнішні поверхні рекомендується захистити їх від дощу і вологості до повного висихання.
 - Інструменти: пензлик, валик.
 - Ретельно перемішайте продукт перед використанням.
 - Розведення: готовий до використання або максимум на 10% водою.
 - Кількість шарів: 1 шар.
 - Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
 - Орієнтовна витрата матеріалу: 15-20 м²/л при нанесенні на поверхню зі середнім поглинанням. Рекомендується провести попередню пробу на окремому місці для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний в білому кольорі, не тонується.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/i: Однокомпонентні захисні покриття (на водній основі): 140 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 140 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери у навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Адгезійна ґрунтівка для керамічних поверхонь PRO-LINK, код 4750006, на основі акрилових полімерів наноситься на попередньо підготовлені поверхні в один шар в кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.