

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rilievo

PODKLADOVÝ NÁTĚR PRO DEKORATIVNÍ ÚPRAVU INTERIÉROVÝCH STĚN



COD. 3750019

RILIEVO - V.2024-10-08

POPIS

Dekoratívni úprava pro interiérové stěny, která vytváří podkladovou vrstvu s nepravidelnou tloušťkou a s antikizujícím efektem, která musí být dokončena a nabarvena dekorativními produkty jako jsou VELATURE série 383, PERLACEO série 384, ABC RIFLESSI série 378, CADORO série 379, CADORO VELVET série 377, DECORI CLASSICI série 387, MARCOPOLLO série 376, MARCOPOLLO SABLE' série 372.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní emulzi
- Ředidlo: voda
- Hustota UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,05$ kg/l
- Výrobní viskozita: 100000 ± 10000 cps
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek 6 hodinách; novou vrstvu lze nanášet po 24 hodinách.

INFORMACE O POUŽITÍ

- K použití v interiérech na:
- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.
 - Betonové podklady.
 - Podklady ze sádky a kartonsádky.
 - Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé, savé a zpevněné.
 - Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že jsou savé.
- Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle postupu popsaneho v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.
- Nenanášet na čerstvé podklady.

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Omítkové, sádkové a kartonsádkové podklady:
- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a vyzrálý. Pokud je to třeba, proveďte obnovu nebo zpevnění pomocí příslušných produktů.
 - Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí čistícího prostředku

COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. Pokud je to třeba, přidejte hygienizační prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.

- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..

- Vyrovnajte nerovnosti v podkladu a díry, praskliny, pukliny a proláčky zatmelte výrobkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Trhliny uzavřete vhodným tmelem.

- Zatmelené a tmelem ošetřené části osmírkujte a odstraňte prach.

- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.

- Zpevněte jednou vrstvou prostředku IDROFIS 4700006 - zpevňovacího akrylátového prostředku na vodní bázi pro zdiva nebo jednou vrstvou mikronizovaného zpevňovacího prostředku bez obsahu rozpouštědel ATOMO 8840001.

- Přistupte k nanášení výrobku RILIEVO podle postupu v návodu na použití.

*(Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu – Viz. příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Stav podkladu a prostředí:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativní vlhkost prostředí: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Nářadí: Nerezové hladítko.

- Počet vrstev: 1

- Ředění: připraveno k použití

Způsoby použití:

- Nanášejte RILIEVO na suchý povrch pomocí ocelového hladítka a produkt rozetřete nestejně, tak, že budete nástrojem provádět rotační pohyby po protisměrných souřadnicích, čímž vznikne povrch s nepravidelnou tloušťkou vrstvy.

Po zaschnutí naneste RILIEVO s požadovanou konečnou úpravou. Jsou k tomu vhodné tyto produkty: VELATURE série 383, PERLACEO série 384, ABC RIFLESSI série 378, CADORO série 379, CADORO VELVET série 377, DECORI CLASSICI série 387, MARCOPOLLO série 376, MARCOPOLLO SABLE' série 372.

- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Čištění zdiva: po uplynutí nejméně 20 dní, vodou.

- Přibližná vydatnost: 2-2,5 kg/m² v závislosti na požadovaném efektu se vztahuje na hladké a průměrně savé povrchy. Skutečnou vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu.

ZABARVENÍ

Produkt je k dispozici v neutrálním zbarvení a nedá se barvit.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn

v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Podkladový nátěr pro dekorativní úpravy v interiérech.
Používat na předem připravené povrchy a nanášet dekorativní podkladový nátěr RILIEVO kód 3750019 na bázi akrylového kopolymeru ve vodní emulzi v 1 vrstvě podle označené vydatnosti.
Dodávka a provozní příprava materiálu € na m².