

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rilievo

Revestimiento de fondo para acabados decorativos para interiores



CÓD. 3750019

RILIEVO - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

Acabado decorativo para interiores que forma un substrato de espesor irregular de efecto antiguo, por acabar y colorear con los productos decorativos tipo VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE' serie 372.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: copolímero acrílico en emulsión acuosa.
- Solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento: 100000 ± 10000 cps
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 6 horas; pintar encima después de 24 horas.

INDICACIONES DE EMPLEO

- Aplicable en interiores en:
- Revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
 - Superficies en hormigón.
 - Superficies en yeso y cartonyeso.
 - Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y coesos.
 - Conglomerados de varias naturalezas minerales también absorbentes.
- Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'.
No aplicar sobre soportes frescos.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Superficies en mortero, yeso y cartonyeso.
- Asegurarse que el soporte este bien seco y madurado.
- Si fuere necesario comenzar las reparaciones o el consolidamiento con productos específicos.

- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333. Si es necesario aditivar el producto con el higienizante COMBAT 444 cód. 4810444.
- Remover cepillando, o mediante lavado, las eventuales eflorescencias de viejas pinturas. Eliminar completamente las eventuales capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera.
- Quitar el deposito de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
- Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los huecos, desconchones, grietas y desniveles con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sellar las fisuras con los selladores adecuados.
- Lijar las estucaduras y parches con papel de lija; quitar el polvo.
- Seguir eventuales rasados sobre mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipología del soporte.
- Fijar con una capa de IDROFIS 4700006 Fijador mural acrílico al agua o con Fijador micronizado "solvent free" ATOMO 8840001.
- Proceder a la aplicación de RILIEVO como esta indicado en la modalidad applicativa.

*(Las diluciones del aislante y la cantidad a aplicar son en función de la absorción del soporte y van determinadas mediante pruebas preliminares sobre el soporte específico – Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas de aplicación: llana de acero inoxidable.
- Número de capas: 1
- Dilución: listo para el uso.
- Modos de aplicación:
 - Distribuir RILIEVO sobre un soporte seco, con llana de acero, extendiendo el producto de manera no uniforme, haciendo con la herramienta rotaciones en direcciones contrapuestas y creando una superficie de espesor irregular.
 - Terminado el secado, cubrir RILIEVO con el acabado deseado. Los productos idóneos son los siguientes: VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLLO serie 376, MARCOPOLLO SABLE' serie 372.
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua en seguida después del uso.
- Limpieza del muro: con agua, después de 20 días como mínimo.
- Rendimiento indicativo: 2-2,5 kg/m² en función del aspecto deseado y se refiere a las superficies lisas y de absorbencia media. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

El producto disponible es neutro y no repintable.

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C
Temperatura minima de conservacion: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura

adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/I: Pintura para efectos decorativos (base Agua): 200 g/l (2010)
Contiene max: 200 g/l VOC

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Revestimiento de fondo para acabados decorativos de interiores.
Sobre superficies internas ya preparadas aplicaciones de una capa de revestimiento mural decorativo RILIEVO cod. 3750019 a base de copolímero acrílico en emulsión acuosa, según el rendimiento indicado.
Suministro y puesta en obra del material € al m2