

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rilievo

Alapozó nagy sűrűségű dekoratív beltéri festékekhez, antik hatású



KÓD 3750019

RILIEVO - V.2024-11-05

LEÍRÁS

Szabálytalan textúrájú, antikolt hatású alaprétég létrehozására használható dekoratív termékekkel, mint a VELATURE sorozat 383, PERLACEO sorozat 384, ABC RIFLESSI sorozat 378, CADORO sorozat 379, CADORO VELVET sorozat 377, DECORI CLASSICI sorozat 387 MARCOPOLO sorozat 376, MARCOPOLO SABLE' sorozat 372.

MŰSZAKI ADATOK

- Kötőanyag típusa: akril kopolimer víz emulzióban
- Oldószer: víz
- Fajsúly UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozitás UNI 8902: 100000 ± 10000 cps 30 °C-on (Brookfield rotációs viszkoziméter).
- Száradási idő (25 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett): érintés 6 óra, újra festés 24 óra múlva.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Alkalmazható belső térben:
- Új és régi, hidraulikus kötőanyagú vakolatokon
 - Beton felületeken
 - Gipsz és gipszkarton felületen
 - Régi festékeken és fali fedőrétegeken, amik szervesek, vagy ásványi jellegűek, szárazak, szilárdak, nedvszívóak és jól tapadnak
 - Többféle ásványi konglomerátumokon, amennyiben nedvszívóak
- A felületeket kellőképpen elő kell készíteni a „A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE” bekezdésben leírtak alapján.
Ne vigyük fel frissen festett felületre.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

- Vakolat, gipsz és gipszkarton felületek:
- Győződjön meg arról, hogy a felület alaposan megszáradt és kezelésre kész.
- Ha nem, burkolja újra a felületet, vagy szilárdítsa meg speciális termékekkel.

- Penészedés esetén kezelje a felületet 4810222 kódszámú COMBAT 222 tisztítószerrel és 4810333 kódszámú COMBAT 333 rekonstrukciós szerrel. A fal penészképződés elleni védelme érdekében adjon hozzá COMBAT 444 kódú 4810444 fertőtlenítőszert a termékhez.
- Ecsettel vagy mosással távolítsa el a sókivárágást és a régi hámló festéket. Teljesen távolítsa el a mész alapú vagy temperafestékek hámló rétegeit.
- Kefével távolítsa el a port, kormot vagy egyéb lerakódásokat.
- Egyenlítse ki a felületen lévő egyenetlenségeket, és kezelje a lyukakat, repedéseket, réseket és hézagokat TAMSTUCCO 9400006/9410110-el. Használjon megfelelő tömítőanyagot a repedések lezárásához.
- Csiszolás és simítás csiszolópapírral; távolítsa el a port.
- Szükség esetén simítsa el a vakolatot RASAMIX 9440160 vagy BETOMARC 9450150 vagy RASOMARC 9500150-el a hordozó típusától függően.
- Kösse meg egy réteg IDROFIS 4700006 akril vízbázisú falrögzítővel vagy ATOMO 8840001 mikronizált oldószermentes fixálóval.
- Miután az alapozó teljesen megszáradt, vigye fel a RILIEVO-t.
- * (A fixálószer hígítása és a felhordandó mennyiségek a hordozófelület nedvszívó képességétől függenek, és a hordozófelületen végzett előzetes próbával kell meghatározni – lásd a vonatkozó műszaki adatlapot).

ALKALMAZÁSI UTMUTATO

- Környezeti és felületi feltételek:
Környezeti hőmérséklet: min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatív páratartalom: <75%
A felület hőmérséklete: min. +5 °C / Max. +35 °C
A felület nedvességtartalma: <10%
- Szerszámok: acél simító.
- Rétegek száma: 1
- Hígítás: felhasználásra kész
- Alkalmazási módok:
 - A RILIEVO-t száraz alapon acél simítóval egyenetlenül oszlassa el, és a simítót ellenkező irányba forgatva hozzon létre szabálytalan textúrájú felületet. Száradás után vonja be a RILIEVO-t a kívánt bevonattal. A következő termékek ideálisak: VELATURE sorozat 383, PERLACEO sorozat 384, ABC RIFLESSI sorozat 378, CADORO sorozat 379, CADORO VELVET sorozat 377, DECORI CLASSICI sorozat 387, MARCOPOLLO sorozat 376, MARCOPOLLO SABLE' sorozat 372.
 - Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.
 - A fal tisztítása: vízzel min. 20 nap múlva.
 - Irányadó szórási mennyiség: 2-2,5 Kg/m² a kívánt megjelenéstől függően. Ez a fedési arány sima, átlagos nedvszívó képességű alapokra vonatkozik. Ezért a tényleges szórási mennyiséget az adott alapon végzett előzetes próbával kell meghatározni.

SZÍNEZÉS

A termék színtelen és nem színezhető változatokban elérhető.

TÁROLÁS

Maximális hőmérséklet stabil tároláshoz: +30 °C
Minimum hőmérséklet stabil tároláshoz: +5 °C
A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, ha eredeti, bontatlan tartályban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Határérték EU (Dir. 2004/42/EK)

Kat. A/l: dekorációs effekt bevonatok (vb): 200 g/l (2010)

A termék max. 200 g/l VOC-t tartalmazhat. A terméket az érvényes egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Használat után ne dobja ki a tartályokat a környezetbe. Hagyja a maradékot teljesen megszáradni, majd kezelje speciális hulladékként. Ne dobja a maradékot a csatornába, vízfolyásba vagy a talajba. További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

RÉSZLETES LEÍRÁS | - - - - -