

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rilievo

Podkladový náter pre dekoratívne farby s vysokou hrúbkou a starobyľým efektom v interiéri



KÓD 3750019

RILIEVO - V.2024-09-23

POPIS

Dekoratívna úprava vnútorných stien vytvárajúca nerovnomernú vrstvu s antickým, rustikálnym vzhľadom, určené k následnému kolorovaniu dekoratívnymi materiálmi typu: VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE' serie 372.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: akrylový kopolymér vo vodnej emulzii.
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,47 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita vyhotovenia: 100000 ± 10000 cps
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 6 hodín, schopný ďalšieho náteru za 24 hodín.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

- Použiteľný v interiéri na:
- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlčujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlčujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:
- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
 - V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku

COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.

- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006. Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku RILIEVO ako je to uvedené v spôsobe použitia.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

Odporúčania:

Nanášať RILIEVO na suchý povrch, oceľovým hladítkom, nerovnomerným spôsobom. Rotujúce náradím rôznymi smermi sa tak vytvorí charakteristická kresba.

Po zaschnutí naniesť finálnu vrstvu podľa vlastného výberu. Vhodné sú výrobky: VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE' serie 372.

Čistenie náradia vodou ihneď po ukončení práce.

Čistenie takto upravenej steny vodou aspoň po 20 dňoch zretia.

Indikatívna spotreba: 2-2,5 kg/m² v závislosti od požadovaného efektu, pri stredne savej a nerovnej stene. Je vhodné vopred preveriť spotrebu materiálu pri konkrétnom efekte.

ZAFARBENIE

Prípravok je k dispozícii v bezfarebnom aj farebnom vyhotovení.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

Obsahuje max: 200 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Podkladová dekoratívna vrstva pre dekoratíva v interiéri.
Aplikovať na predurčené podklady jednu dekoratívnu vrstvu RILIEVO cod. 3750019 na báze akrylového kopolyméru vo vodnej disperzii, podľa uvedenej spotreby.
Dodávka materialu a výkon € al m2.