

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Roxidan

DEKORATIV FINISH MED OXIDERET EFFEKT TIL INDVENDIG OG UDVENDIG



SERIE 391

ROXIDAN - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

ROXIDAN er et dekorativt finish-produkt til indendørs brug. Produktets kombination af akryl-bindemiddel og metalholdige mineraler, giver en voksagtig konsistens der gør det muligt, at påføre med stålbræt, svamp eller klud. ROXIDAN fås i to forskellige baser.

1: ROXIDAN Base Perla giver overfladen effekten af oxidering.

2: ROXIDAN Velature Platino giver overfladen en antik metallic effekt.

Vi anbefaler at ROXIDAN bruges som dekorativ finish til f.eks FORMA eller RILIEVO. Det kan give overfladen mange forskellige udtryk i en eller flere farver og nuancer, alt afhængig af applikatørens værktøj, teknik og kreativitet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: modificeret akryl copolymer i vandig emulsion/dispersion
Pigmenter: Metalliske pigmenter

Klassificering efter UNI EN 1062-1: (udvendig maling)

Glans: EN ISO 2813: class G3 (<10 mat)

Filmtykkelse tør tilstand: ISO 3233: class E2 (50-100 µm)

Granulometri af kvarts: EN ISO 787-18: class S1 (<100 µm fine)

Vanddamppermeabilitet pr. UNI EN ISO 7783-2: class V1 (Sd<0,14 m high)

Vandpermeabilitet pr. UNI EN 1062-3: class W3 (W≤0,1 low)

Brobyggende pr. UNI EN 1062-7A: class A0 (ingen krav)

CO₂-permeabilitet pr. UNI EN 1062-6: class C0 (ingen krav)

Specifik gravitation ifølge EN ISO 2811-1:

Perla 3910001: 1,13 ± 0,05 kg/l.

Platino 3910002: 1,02 ± 0,05 kg/l.

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 30 min.

- Genbehandlingstør efter 2 timer

Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Beton og Cement
- Gips og Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
- Træ overflader
- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

Til dekoration med ROXIDAN Perla/Platino skal overfladen være forberedt med et formgivende dekorationsprodukt som FORMA serie 340

Se databladet på FORMA serie 340 for yderligere information om "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, pensel, svamp

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: klar til brug

Lag: 1-2

Vejl. rækkeevne: 8-10 m²/l pr lag (afhængig af den ønskede effekt, overfladens absorbering og struktur)

Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til beregning af forbrug. ANVENDELSE ROXIDAN Platino/Perla på overflader forberedt med FORMA:

- Vent mindst 4 timer efter påføringen af FORMA

- Påfør hele overfladen ROXIDAN Platino eller Perla med et rustfrit stålbræt, pensel eller svamp.

- Fordel på overfladen til der ikke er noget overskydende produkt.

- Vent 1-2 minutter, afslut herefter overfladen ved yderligere at fordele og udglatte det påførte materiale.

- Ved dekorationer med f.eks flere farver, vent min. 2 timer før genbehandling.

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien** Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/l: Effektmålinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

Indeholder maks. 200 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader.
Dekorativ finish med oxideret effekt til indendørs brug.
ROXIDAN serie 391 baseret på akryl copolymer i vandig emulsion.
Påføres i 1-2 lag.