

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Roxidan

ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ З ЕФЕКТОМ ОКИСЛЕНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ
ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 391

ROXIDAN - V.2024-10-08

ОПИС

ROXIDAN – це декоративне покриття, яке створює на поверхні металізовану декоративну патину, яка відтворює вигляд типової «старої» поверхні, що окислилася під впливом атмосферних явищ.

Будь-які стіни та дерев'яні поверхні, декоровані за допомогою ROXIDAN Perla, набувають природного фактурного вигляду кортенової сталі. ROXIDAN Platino (платина) використовується для створення ефекту патини світло-сірих відтінків, характерних для багатьох кольорових металів.

Залежно від техніки нанесення, ROXIDAN дозволяє швидко і легко створювати різноманітні текстури з високою естетичною привабливістю в особливих відтінках та з приємною на дотик шорсткістю.

При використанні для зовнішніх робіт продукт слід наносити на попередньо підготовлені поверхні за допомогою продуктів, залежно від естетичного ефекту та типу основи – звичайної або теплоізоляційної.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Акриловий сополімер у водній дисперсії
- Пігменти та наповнювачі: Металеві пігменти
- Класифікація відповідно до UNI EN 1062-1 (фарби для зовнішніх робіт):
 - .Блиск відповідно до EN ISO 2813: клас G3 (<10, матовий)
 - .Товщина сухої плівки відповідно до ISO 3233: клас E2 (50-100 мкм)
 - .Розмір зерна відповідно до EN ISO 1524: клас S1 (<100 мкм, дрібне)
 - .Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2: клас V1 (Sd<0,14 м, висока)
 - .Водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3: клас W3 (W≤0,1,

низька)

.Стійкість до розтріскування відповідно до UNI EN 1062-7A: клас A0 (не стосується)

.Проникність CO₂ відповідно до UNI EN 1062-6: клас C0 (не стосується)

- Відносна щільність відповідно до EN ISO 2811-1: Perla 3910001: 1,13 ± 0,05 кг/л

Perla 3910002: 1,02 ± 0,05 кг/л

- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0

При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 2 години.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал наноситься на внутрішні поверхні:

- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'язучих.

- Бетонні поверхні.

- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.

- Поверхні зі старою фарбою та покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і не пошкоджені.

- Поверхні з дерева, ДСП, фанери тощо. На відкритому повітрі матеріал наноситься на:

- Поверхні з теплоізоляцією. Завдяки асортименту продукту та кольоровій гамі в насичених відтінках, ROXIDAN особливо підходить для використання на таких теплоізоляційних матеріалах як МІНЕРАЛЬНА БАТА або ГЛИНА. Використання інших видів ізоляційних матеріалів можливе після оцінки термічної напруги поверхонь від сонячного випромінювання.

- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'язучих.

- Бетонні поверхні.

- Поверхні зі старою фарбою та покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і не пошкоджені.

- Поверхні з різних мінеральних будівельних сумішей з високим рівнем поглинання.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні та поверхні з вмістом лугів. Необхідно витримати поверхню до повного висихання протягом, як правило, чотирьох тижнів.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Застосування на внутрішніх поверхнях:

Для нанесення ROXIDAN основа має бути відповідним чином підготовлена шляхом нанесення декоративної ґрунтівки FORMA SERIE серії 340. Див. відповідний Паспорт безпеки. Застосування на відкритому повітрі:

- Переконайтеся, що основа суха і достатньо витримана. При необхідності обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.

- Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222 (код 4810222), та відновлювальним засобом COMBAT

333 (код 4810333).

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-які нальоти та стару фарбу, що відшарувалася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби.
- Видаліть за допомогою щітки пил, бруд та інші відкладення.
- Тріщини на внутрішніх та зовнішніх поверхнях необхідно розшити належним чином та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою або подібними засобами).
- Вирівняйте всі нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини можна обробити за допомогою BETOMARC FIT 9740150, RASAMIX FIT 9670160, MARCOPRO 9750019/9750010 залежно від типу основи.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть шар мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001 або настінної ґрунтівки на основі розчинників ISOMARC 4410111.
- На нерівні поверхні можна нанести шар вирівнювальної акрил-силоксанової ґрунтівки ACRISYL GRIP серії 932.
- В якості першого шару нанесіть один із наступних фактурних покриттів будь-якої зернистості з лінійки: SCUDOSIL, ACRISYL, VENEZIAGRAF. Для отримання гладкої поверхні можна використати CONCRET_ART.
- Нанесіть фінішний продукт ROXIDAN відповідно до методів, описаних в інструкції щодо застосування. Для поверхонь, ізольованих системою зовнішньої теплоізоляції ETICS:
- Переконайтеся, що термін витримки поверхні відповідає специфікаціям виробника.
- Перевірте стан штукатурки - поверхня має бути твердою та гладкою.
- Нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників ATOMO 8840001 або ґрунтівки на водній основі MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Нанесіть покриття проти водоростей зернистістю $\geq 1,2$ мм як перший базовий шар.
- Нанесіть фінішний продукт ROXIDAN відповідно до методів, описаних в інструкції щодо застосування.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура навколишнього середовища: мін. +8°C - макс. +35 °C
Відносна вологість навколишнього середовища: <75%
Температура поверхні: мін. +5°C - макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: кельма з нержавіючої сталі, пензлик, губка.
- Кількість шарів: 1.
- Розведення: готовий до використання.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 8-10 м²/л на шар залежно від бажаного естетичного ефекту. Рекомендується провести попередню пробу на окремому місці для більш точного визначення витрати. Спосіб нанесення:
- Зачекайте, поки ґрунтівка висохне (див. відповідний Паспорт безпеки).
- Нанесіть ROXIDAN на всю поверхню та розподіліть за

допомогою кельми з нержавіючої сталі, пензлика або губки.
- Відразу пройдіться інструментом по поверхні та видаліть надлишки.
- Зачекайте 1-2 хвилини та знову обробіть поверхню інструментом.
- Тільки для ефектів, які цього вимагають, через 2 години можна нанести другий шар таким же чином.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний в базах для тонування у відтінках: Perla (0001) і Platino (0002), які також можна використовувати як готову фарбу.
Матеріал можна тонувати за допомогою Tintometric System.
У разі використання матеріалу різних виробників, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/I: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 200 г/л ЛОС
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Декоративне покриття з ефектом окислених металів для внутрішніх та зовнішніх робіт. ROXIDAN серії 391 на основі акрилового сополімеру у водній емульсії та металевих пігментів наноситься в кількості, яка визначається залежно від поглинаючої здатності поверхні та бажаного естетичного ефекту.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².