

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rugistop

CONVERTIDOR DE ÓXIDO



CÓD. 5900100

RUGISTOP - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

RUGISTOP es un producto en emulsión que transforma el óxido en compuestos metal orgánicos perfectamente adheridos al soporte.
RUGISTOP permite bloquear el óxido sobre superficies no fácilmente limpiarles, evitando la fatigosa operación de lijar y cepillar.
El producto es indicado para el tratamiento de superficies férreas como cancelas, termosifones, etc...
El producto esta dotado de una fácil aplicación y no mancha la parte pintada.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre superficies férreas en general.
Va siempre recubierto con un anti óxido o fondo idóneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1,03 \pm 0,02$ kg/l
- Aspecto: liquido laticinoso.
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto después de 2 horas, pintar encima después de 24 horas y no después de 4 semanas de la aplicación.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Superficies en metales férreos:
- Retirar eventual presencia de calamina compacta y adherida.
 - Desengrasar la superficie con Dil. Nitro.
 - Aplicar el convertidor de óxido RUGISTOP.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <80%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Soporte seco.
- Agitar el producto antes de su uso.
- Herramientas: pincel, rodillo, rociador.

- Dilución: listo para su uso.
 - Nº capas: se aplica en una capa única.
 - La limpieza de las herramientas va hecha con agua justo después de su uso.
 - Rendimiento indicativo: 8-10 m²/l sobre superficies lisas.
- Es aconsejable efectuar una prueba preliminar sobre el soporte específico para determinar el consumo.

PINTADO - - - -

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Convertidor de óxido.
Aplicaciones, sobre superficies férricas con presencia de óxido, de convertidor de óxido RUGISTOP cód. 5900100, para la conversión de óxido en puntos de difícil acceso.
Confeccionamiento y puesta en obra €..... m².