

**SAN MARCO**  
è un marchio di  
SAN MARCO GROUP Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Rugistop

Convertitore di ruggine



COD. 5900100

RUGISTOP - V.2024-09-24

## DESCRIZIONE

RUGISTOP è un prodotto in emulsione che trasforma la ruggine in composti metallorganici perfettamente aderenti al supporto.  
RUGISTOP permette di bloccare la ruggine su superfici non facilmente pulibili, evitando la faticosa operazione di carteggiatura e spazzolatura.  
Il prodotto è indicato per il trattamento di superfici ferrose quali cancellate, termosifoni, ecc...  
Il prodotto è dotato di facile applicabilità e non intacca le parti verniciate.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su superfici ferrose in genere.  
Va sempre ricoperto con antiruggine o fondo idoneo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,03 \pm 0,02$  kg/l  
- Aspetto: liquido lattiginoso  
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto dopo 2 ore; sovraverniciabile dopo 24 ore e non oltre 4 settimane dall'applicazione.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in metallo ferroso:  
- Asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente;  
- Sgrassare la superficie con Dil. Nitro;  
- Applicare il convertitore di ruggine RUGISTOP.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
Temperatura dell'ambiente: Min. +5 °C / Max. +35 °C.  
Umidità relativa dell'ambiente: <80%.  
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.  
Supporto asciutto.  
- Agitare il prodotto prima dell'uso.  
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo.

- Diluizione: pronto all'uso.
- Nr strati: si applica un unico strato.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l su superfici lisce. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

## TINTEGGIATURA

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C  
Temperatura minima di conservazione: +5°C  
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito della direttiva europea 2004/42/CE (d. lgs. 161/2006).

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Convertitore di ruggine.  
Applicazione, su superfici ferrose con presenza di ruggine, di convertitore di ruggine RUGISTOP cod. 5900100, per la conversione della ruggine su punti difficili da raggiungere.  
Fornitura e posa in opera € ..... mq.