

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rugistop

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ



CODE 5900100

RUGISTOP - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

RUGISTOP это эмульсионный продукт, который превращает ржавчину в металлоорганические соединения, идеально прилегающие к поверхности.

RUGISTOP позволяет заблокировать распространение ржавчины на поверхностях, которые трудно чистить, избегая утомительного прошкуривания и шлифования.

Продукт предназначен для обработки железных поверхностей, таких как ворота, батареи отопления и т.д...

Продукт легко наносится и не затрагивает окрашенные детали.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется в целом на металлических поверхностях.

Всегда покрывается антикоррозионной или подходящей грунтовкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: $1,03 \pm 0,02$ кг/л

- Внешний вид: молочная жидкость

- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажности): на ощупь в течение 2 часов; для нанесения следующего слоя через 24 часа и не позднее 4 недель после нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из черного металла:

- Устранить возможные налипания и плотные следы окалины;
- Обезжирить поверхность растворителем;
- Нанести преобразователь ржавчины RUGISTOP.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности:

Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C.

- Относительная влажность воздуха: <80%.

Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C.

Сухая поверхность.

- Перед использованием продукт взболтать.

- Инструменты: кисть, валик, распылитель.

- Разбавление: средство готово к использованию.

- Кол-во слоев: наносится в один слой.

- Сразу же после использования нужно очистить инструменты водой.

- Ориентировочный расход: 8-10 м.кв./л на гладких поверхностях. Рекомендуется провести предварительное практическое испытание на специальной основе для определения расхода.

КОЛЕРОВКА -----

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.