

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Stucco Veneziano

DEKORATIV SYNTETISK MARMORPUDS TIL INDENDØRS BRUG



SERIE 943

STUCCO VENEZIANO - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

STUCCO VENEZIANO er en dekorativ syntetisk puds til indendørs brug. Også kendt som "Stucco Lustrò". Dens kombination af akryl-bindemiddel og marmor giver det endelige produkt en god flexibilitet. Dette gør den velegnet at bruge på ikke-mineralske overflader (f.eks. PVC), hvor det ikke er muligt at bruge produkter som GRASSELLO DI CALCE.

STUCCO VENEZIANO efterlader en glat og skinnende blank overflade med et meget eksklusivt og naturligt udseende. Man kan med forskellige teknikker, værktøj og applikatørens kreativitet opnå forskellig marmor-imitation, samt andre dekorative overflader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: modificeret akryl copolymer

Fortynder: vand

Specifik massefylde UNI EN ISO 2811-1: 1,70-1,80 kg/l.

Viskositet: pasta

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter min. 3 timer

- Genbehandlingstør efter 5 timer

Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler

- Beton og Cement

- Gips og Fibergips

- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende

- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende

- Træ overflader

Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet

"FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019) eller ATOMO (varenr. 8840001).

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling.

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019) eller MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019)

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse.

- Træværk:

Slib overflade for at fjerne de hævede træfibre, gammel maling eller lak.

- Fjern enhver harpiks med Nitro Thinner (varenr. 5170076)

- Fyld huller og andre skader i overfladen med syntetisk fyldstof. (HUSK EFTERSLIBNING)

- Påfør 1-2 lag ORIENTALITE (varenr. 1450519) primer på en ren og tør overflade.

- påfør STUCCO VENEZIANO efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

- Pas på ved behandling af træ med højt niveau af tannin, der kan fremstå mørke pletter.

* (Fortyndingen af grunder til træ og dens rækkeevne afhænger af absorptionen på overfladen)

- Andre overflader, såsom PVC, skal mattes og rengøres grundigt inden påføring af DECORFOND (varenr. 3880019)

Påfør altid DECORFOND (varenr. 3880019), MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019) eller ATOMO (varenr. 8840001) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Generelt miljø, luft og overflade forhold:

Lufttemperatur: min +8° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

Overfladetemperatur: min +5° C / max +35° C

Overfladens luftfugtighed: <10%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, plastbræt, spartel

Fortynding: klar til brug

Lag: 3 lag afhængig af den ønskede finish

- Genbehandling efter 5 timer ANVENDELSE Påfør et eller flere lag med det valgte værktøj. Fyld og niveller for at give en jævn overflade

-Vent min. 5 timer mellem påføringer

Overfladen kan slibes mellem hver påføring

Påfør små mængder materiale med en spatel eller pudsebræt i rask tempo. Efter 5 min. komprimeres og glittes overfladen. Denne proces forsættes til overfladen er jævn og kompakt. Det anbefales at slibe efter med 1500P sandpapir og derefter gentage glitningen med rustfrit stålbræt.

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Vejledende rækkeevne: 1-1,2 kg/m² ved 2 lag

Vi anbefaler at udføre en test på den specifikke overflade til beregning af forbrug.

Det anbefales ikke at bruge voks eller andre efterbehandlinger på dette produkt.

Vejl rækkeevne: 1-1,4 kg /m² ved 3 lag. 0,4-0,6 kg /m² på glatte overflader som f.eks. gipsplader.

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien*. Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

Til udendørs opgaver er det god praksis altid at bruge materiale fra samme batch (hjørne til hjørne).

Til opgaver, hvor det er uundgåeligt at fortsætte på en væg med samme batch, brug da ikke partierne ved siden af hinanden. Til Overgangsstedet: ved afbrydelser i kontinuiteten af overfladen brug f.eks. lister, hjørner, kabler mm.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/l: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

STUCCO VENEZIANO Indeholder maks. 150 g/l VOC

- Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

- Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader.

STUCCO VENEZIANO serie 943 - med modificeret akryl copolymer base.

Påføring af produktet i det antal lag der skal til for, at gøre overfladen jævn og glat. Afslut med den ønskede finish.