

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Stucco Veneziano

DEKORATIVNA SINTETIČKA SJAJNA OBLOGA ZA UNUTARNJE RADOVE



SERIE 943

STUCCO VENEZIANO - V.2024-09-24

OPIS

STUCCO VENEZIANO je zdna obloga za unutarnje radove, koja omogućava postizanje jedinstvene završne dekoracije koja podsjeća na stare površine u venecijanskim palačama.

Iako se upotrebljava klasični način nanošenja, gotova površina izgleda uvijek drugačije, okarakterizirana kromatskim efektom koji ovisi od maštovitosti izvođača.

STUCCO VENEZIANO se može nanositi, osim na ravne površine, i posebne arhitektonske elemente kao što su okviri i stupovi.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: vinil versatilni kopolimeri na bazi vode
- Razrijeđivač: voda
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.70-1.80 kg/l
- Viskoznost: konsistentna pasta
- Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.

- Sušenje (na 25 C i 65% R.V.): na dodir za 3 sata; brušenje i nanošenje drugog sloja nakon 5 sati.

POGODNE PODLOGE

- Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva
- Beton
- Gipsane podloge i gips ploče
- Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
- Različite mineralne podloge, ako upijaju.
- Mediapan ploče i sl.

Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.

Ne nanositi na svježe podloge.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanja adekvatnim proizvodima.
 - Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
 - Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
 - Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
 - Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.
 - Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
 - popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
 - Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
- Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.
- Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrjeđivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.
- Nastaviti sa nanošenjem STUCCO VENEZIANO prema uputstvu o uporabi.
 - Na manje upojne podloge može se koristiti MARCOTHERM PRIMER za izjednačiti upojnost podloge.
- *(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

Drvene podloge i šperploča:

- Izbrusiti kako bi se uklonila dignuto iverje.
- Ukloniti sve slojeve stare ili oljuštene boje i izbrusiti sve površine koje su lakirane kako bi postale hrapave.
- Ukloniti sve tragove smole sa površine upotrebljavajući Nitro razrjeđivač.
- Popuniti sve neravnine uz pomoć sintetičkog kita. Lagano izbrusiti popunjene površine i ukloniti prašinu.
- Nanijeti na suhu i čistu podlogu, 1-2 sloja temeljne boje MARCONOL ORIENTALITE
- Nastaviti sa nanošenjem STUCCO VENEZIANO Prema Uputstvu o nanošenju.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Uvjeti podloge i zraka:

Temperatura zraka: Min. +8°C / Max. + 35°C

Relativna vlaga zraka: <75%

Temperatura podloge: Min. +5°C / Max. + 35°C

Vlažnost podloge: <10%

- Alat: gleter inox za temeljne nanose, spahtla inox

Različitih veličina za završnu dekoraciju.

- Broj slojeva: najmanje 2 sloja proizvoda za pripremu podloge (ovisno o poroznosti podloge).

- Nanijeti sa gleterom jedani ili više slojeva proizvoda, zaglađujući kako bi dobili glatku i jednoličnu površinu.

- Sačekati 5 sati između jednog i drugog sloja i nanijeti sljedeći, izbrusivši podlogu sa brusnim papirom

- Nanijeti sa inox špahtlom završni sloj, taj postupak se izvodi tako da se mala količina nanese na podlogu i obrađuje brzim i odlučnim potezima.

- Nakon 5 minuta može se izglacati površina sa špahtlom pritišćući više puta na

površinu sa polu kružnim pokretima.

- Za istaknuti sjaj završnog sloja preporučljivo je izbrusiti sa jako finim brusnim papirom (M-1500) slična onoj koju upotrebljavaju auto limari, i nakon toga nastaviti glačanje sa inox špahtlom.

- Prosječna potrošnja: 1-1,4 kg/ m² za kompletan posao na žbuke, 0,4-06 kg/mq za kompletan posao na glatkim površinama kao gips i gips ploče.

NIJANSIRANJE

Nijansiranje je moguće po Marcromie sistema i COLORADO pigmentima.

U slučaju da se koriste različite serije proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/l: boje za dekorativne efekte (baza voda): 200 g/l (2010)

STUCCO VENEZIANO sadrži max: 150 g/l VOC

Proizvod mora biti upotrijebljen sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima.

Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati s njima kao sa specijalnim otpadom. Čuvati izvan dohvata djece.

Upotrebljavati u dobroprovetrenim prostorima. Ako proizvod dođe u dodir sa očima odmah dobro oprati sa vodom. U slučaju da se proizvod proguta odmah potražiti liječničku pomoć i pokazati mu kantu ili deklaracija. Ne izlijevati ostatke u kanalizaciju, u vodene tokove ili u tlo. vode. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.