SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Stuccofacile

ESTUCO EN PASTA A BASE DE MICROESFERAS RAPIDO Y ULTRALIGERO

CÓD. 9560019

STUCCOFACILE - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

STUCCOFACILE es un estuco listo en pasta para exteriores e interiores a base de micro esferas huecas en vidrio, para aplicaciones sobre soportes murales y madera. Fácil de aplicar, rápido en secar, consiente realizar grandes espesores sin retiro ni grietas. No amarillece, se adhiere perfectamente a casi cualquier tipo de superficie y es rápidamente pintable encima con pinturas sintéticas en dispersión acuosa. Particularmente indicado para el estucado de agujeros sin dejar puente.
En las aplicaciones en exterior, las estucaduras seguidas deben ser pintadas con al menos 2 capas de hidropintura.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:
- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos absorbentes y coesos.
- Conglomerados de varias naturalezas minerales también absorbentes.
- Soportes en yeso, como paneles, elementos divisorios, tramas.
- Soportes en madera en interior, antes de un sistema de acabado cubriente.

STUCCOFACILE es un producto de fondo y debe ser siempre recubierto con un sistema de acabado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: copolimero vinilversatico en emulsión acuosa.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 0,35 ± 0,05 kg/
- Aspecto: pasta blanca.
- Secado (a 25°c y 65% de U.R.): variable según el espesor aplicado; el espesor de 1 cm de estuco aplicado se puede pintar después de 30 min.

PINTAR ENCIMA: con hidropinturas y todos los esmaltes hidrodiluibles.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero:
- Asegurarse que el soporte tenga un tiempo de maduración de al menos 28 días.
- Controlar el estado de conservación. La superficie debe ser consistente. En caso contrario, comenzar las reparaciones o la consolidación con productos específicos.
- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes.
- En presencia de viejas pinturas, retirar las partes exfoliadas y no perfectamente adheridas, mientras capas elevadas de pinturas a la cal o temperas deben ser completamente eliminadas bañando abundantemente las superficies y rascando o usando una hidrolimpiadora.
- Aplicar STUCCOFACILE con la llana, mediante rasados sucesivos, para obtener un alisado de la superficie, o bien con una espátula, para rellenar grietas y depresiones.
- Proceder a la aplicación del fijador, escogiéndolo en base al tipo de pintura usada para el sistema de acabado.

Superficies en madera:
- Lijar ligeramente para retirar las fibras de la madera sobrantes.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y asperezar todas las superficies ya pintadas.
- Retirar eventual presencia de resina usando Dil. Nitro 5170076.
- Estucar las imperfecciones con STUCCOFACILE.
- Proceder al sistema de pintado.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- El producto se puede aplicar con espátula de acero.
- Producto listo para su uso.
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua justo después de su uso.
- Rendimiento indicativo: fuertemente variable según el tipo de soporte. Realizando un espesor de 1 mm, se obtiene un rendimiento de 1mq/l. Es aconsejable efectuar una prueba preliminar sobre el soporte especifico para determinar los consumos.

PINTADO

- - - - -

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Usar el producto según las vigente normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y

tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursosde agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Estuco rápido y ultraligero para muro y madera.
Aplicaciones, sobre fondos ya predispuestos, de estuco STUCCOFACILE cód. 9560019, a base de copolimero vinilversatico en emulsión acuosa, para nivelar las superficies murales o en madera, en exterior e interior.
Confeccionamiento y puesta en obra del material €..... el m2.

El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente.