

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Stuccofacile

ULTRALAGANI BRZOSUŠEĆI KIT U PASTI SA MIKROKUGLICAMA



COD. 9560019

STUCCOFACILE - V.2024-09-24

OPIS

STUCCOFACILE je kit u pasti spreman za upotrebu za vanjske i unutarnje površine, koji sadrži šupljikaste staklene mikro kuglice, za nanošenje na zidove i drvo. Jednostavan je za nanošenje i brzo se suši, te se može nanositi u debelim slojevima bez pucanja. Neće požutjeti, savršeno prianja na sve podloge i jednostavno se može prebojiti sa sintetskim bojama u vodenoj otopini. Posebno je preporučljiv za kitanje rupa koje su nastale učvršćivanjem skela na fasadu. Na vanjskim površinama STUCCOFACILE se mora zaštititi sa bojom na bazi vode u najmanje 2 sloja.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:

- Nove ili stare vapnene žbuke
- Betonske podloge
- Gipsane površine poput ploča, pregradnih zidova itd.
- Stare boje i obloge organsko mineralne prirode, ako imaju upojnu moć.
- Unutarnje drvene podloge prije nanošenja pokrivnih boja.

STUCCOFACILE je temeljni proizvod koji mora uvijek biti premazan završnom bojom.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: vinilno-versatadni kopolimeri u vodenoj emulziji

- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: $0,35 \pm 0,05$ kg/l
 - Izgled: bijela pasta
 - Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.) – zavisi od debljine sloja, 1 cm sloja kita se može bojati nakon 30 minuta.
- Bojenje: mogu se nanijeti boje na bazi vode.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka:

- Osigurati da je podloga stara najmanje 28 dana
- Površina treba biti kompaktna. Ukoliko nije, tretirati je odgovarajućim

proizvodima.

- Otkloniti pranjem ili četkanjem svu prljavštinu
- Ukoliko ima tragova stare boje, otkloniti sve slojeve koji ne prijanjaju; u potpunosti otkloniti sve debele slojeve boje na bazi tempera i vapna vlažeći površinu i stružući je, ili koristeći vodeni mlaz.
- Nanijeti STUCCOFACILE gleterom, zaglađujući kako bi se postigla glatka površina, ili koristiti špahtlu da bi zapunili pukotine i šupljine.
- Nastaviti nanošenjem učvršćivača, birajući na bazi tipa završnog premaza.

Drvene površine:

- Lagano izbrusiti kako bi se uklonilo dignuto iverje.
- Otkloniti svu staru boju koja se guli i ohrapaviti obojane površine.
- Otkloniti sve smole sa NITRO razrjeđivačem.
- Zagladiti sa STUCCOFACILE
- Nanijeti završni premaz.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C

Relativna vlažnost zraka: <75%

Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C

Vlažnost podloge: <10%

-Alat: špahtla

-Spremno za upotrebu

-Nakon upotrebe alat očistiti vodom.

-Prosječna potrošnja: znatno varira u zavisnosti od tipa podloge. Sa debljinom 1mm, prosječna potrošnja je oko 1 m²/lit.

Kako bi se utvrdila stvarna potrošnja potrebno je provesti preliminarni test na trećiranoj površini.

STUCCOFACILE se ne brusi sa brusnim papirom.

NIJANSIRANJE

- - - - -

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.