

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Stuccofacile

Ultrahľaký štuk vo forme pasty, pripravený na použitie, určený na múry a drevo v interiéri aj v exteriéri



KÓD 9560019

STUCCOFACILE - V.2024-09-24

POPIS

STUCCOFACILE je hotový tmel v paste pre exteriéry a interiéry na báze dutých mikrogulôčok zo skla, na stenové podklady a drevo. Jednoduchá aplikácia, rýchle zasychanie, umožňuje vytvárať veľké hrúbky bez zmršťovania a puklín. Nežltne, dokonale prilieha na akýkoľvek povrch a je pripravený na ďalšie natieranie syntetickými farbami vo vodnej disperzii. Zvlášť určený na tmelenie otvorov po lešení.

Pri použití vonku je nutné zatmelené miesta pretrieť aspoň dvomi vrstvami vodou riediteľnej farby.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
 - Povrchy z betónu.
 - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlujú vlhkosť.
 - Podklady zo sadry, ako sú panely, deliace prvky, priečky.
 - Podklady z dreva v interiéri, pred systémom krycieho natierania.
- STUCCOFACILE je základový produkt a musí byť vždy prekrytý systémom záverečnej úpravy.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Vynilversatikový kopolymér vo vodnej emulzii
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,35 \pm 0,05$ kg/l
 - Vzhľad: biela pasta
 - Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): rôzne podľa nanesenej hrúbky; hrúbku 1 cm naneseného tmelu je možné pretrieť ďalším náterom po 30 min.
- NANESENIE ĎALŠÍCH NÁTEROV: vodou riediteľnými farbami a všetkými vodou riediteľnými emailami.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky:

- Skontrolovať, či mal podklad čas zrenia aspoň 28 dní.
- Skontrolovať zachovalosť. Povrch musí byť súdržný. V opačnom prípade vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Odstrániť kefováním alebo pomocou umývania prípadné výkveti.
- Pri výskyte starých náterov odstrániť odlupujúce sa a nedokonale priliehajúce časti, pričom sa musia úplne odstrániť vyvýšené vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky výdatným umývaním povrchu alebo použitím vodného striekacieho zariadenia.
- Aplikovať STUCCOFACILE hladidlom, prostredníctvom za sebou nasledujúcich zarovnaní, aby sa dosiahla hladkosť povrchu, alebo špachtľou na vyplnenie puklín a preliačín.
- Naniesť fixačný prostriedok, zvolený na základe typu použitej farby pre systém záverečnej úpravy.

Povrchy z dreva:

- Mierne prebrúsiť brúsnym papierom, aby ste odstránili odstávajúce drevené vlákna.
- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a zdrsniť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou riedidla Nitro 5170076.
- Vytmeliť nedokonalosti so STUCCOFACILE.
- Pokračovať so systémom maľovania.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Produkt je možné nanášať oceľovou špachtľou.
- Produkt pripravený na použitie.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: veľmi rozdielna podľa typu podkladu. Pri vytvorení hrúbky 1 mm sa dosiahne výdatnosť 1 m²/l. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.

ZAFARBENIE

- - - - -

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Rýchly a ultraľahký tmel na múr a drevo.

Aplikácia, na vopred pripravený podklad, tmelu STUCCOFACILE kód 9560019, na báze vynilversatikového kopolyméru vo vodnej emulzii, na zarovnávanie stenových a drevených povrchov, v exteriéri a v interiéri