

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sverniciatore Sm10

DECAPANTE POLIVALENTE



CÓD. 5610014

SVERNICIATORE SM10 - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

SVERNICIATORE SM10 es un producto decapante gel, específico para remover esmaltes, pinturas, antióxidos, plastes y revestimientos plásticos, también particularmente envejecidos, presentes en los soportes murales, metálicos y de madera.

Listo para el uso, actúa a fondo.

Su composición no contiene diclorometano y hace que el producto sea conforme a los requisitos de Reglamento CE 1907/2006 anexo XVII, artículo 59, en lo que respecta a las restricciones de comercialización y uso de diclorometano.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre:

- Superficies murales con viejos revestimientos plásticos.
- Superficies de madera tratadas con esmaltes y barnices en general.
- Superficies metálicas pintadas con esmaltes en general.

* Prestar atención especial a las pinturas aplicadas sobre soportes de plástico, el decapante podría dañarlas. Se aconseja efectuar una prueba preliminar.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Masa volúmica: $0.95 \pm 0,05$ a 20 °C
- Color: transparente
- Aspecto: gel
- Olor: característico

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Herramientas de aplicación: brocha, espátula

- Dilución: listo para el uso.

- Número de capas: se aplica una o más capas hasta eliminar completamente los productos de recubrimiento aplicados.

En el caso de gruesos espesores de pintura o productos bicomponentes puede ser necesario aplicar varias capas.

- Aplicar de forma uniforme unos 2-3 mm de producto y dejarlo actuar hasta que la pintura se haya ablandado y aparezca hinchada. Luego remover la pintura con una espátula de acero.

- El tiempo de decapado depende del tipo, espesor y envejecimiento del producto que ha de removerse.

- Después del decapado es preciso desengrasar el soporte con diluyente antes de proceder con el sistema de pintura.

- La limpieza de las herramientas se hace con agua enseguida después del uso.

- Rendimiento indicativo: 4-5 m²/l sobre superficies lisas. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO - - - -

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.

Según las normas europeas 2004/42/EC referentes a límites de COV el producto no se podrá utilizar para reparaciones, mantenimientos o decoraciones de automóviles.

Fácilmente inflamable. / Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. / Manténgase fuera del alcance de los niños. / No tirar los residuos por el desagüe. / En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrese la etiqueta o el envase.

El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Aplicaciones: sobre superficies ya preparadas, aplicar el SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014, una o más veces hasta remover completamente las pinturas viejas.

Confeccionamiento y puesta en obra €..... el m².