

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Polvere

STUC EN POWDRE



CODE 9410110

TAMSTUCCO POLVERE - V.2024-09-24

DESCRIPTION

TAMSTUCCO POLVERE est un stuc à utiliser à l'intérieur pour niveler les imperfections présentes sur les supports en bois ou sur les murs. Le produit peut être utilisé pour colmater les fissures et les creux, en nivelant les surfaces. TAMSTUCCO POLVERE est facile à poncer, il garantit une bonne prise aux peintures et il est doté d'une bonne adhérence. Le produit est conforme aux spécifications Indoor Air Comfort Gold d'Eurofins.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, uniformes, absorbants et compacts.
- Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.
- Supports internes en bois, avant d'appliquer un système de peinture couvrante.

TAMSTUCCO POLVERE est un produit de fond et il doit toujours être recouvert avec un système de peinture de finition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant: plâtre de prise, ralentisseurs et régulateurs de prise
- Aspect: poudre blanche
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): poncer après 3-4 heures; attendre 6 heures avant de peindre.

PEINTURE: toutes les peintures à l'eau.
Certification Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-04)

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions

du DTU en vigueur.

Surfaces en enduit:

- Appliquer TAMSTUCCO POLVERE avec une taloche pour lisser la surface, ou avec une spatule pour remplir les fissures et le creux.
- Procéder à l'application du fixatif en le choisissant en fonction du type de peinture utilisé pour le système de finition.

Surfaces en bois:

- Stuquer les imperfections avec TAMSTUCCO POLVERE
- Poncer et après 6 heures procéder au système de finition.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques:

Température de l'environnement: Min. +5°C / Max. +35°C

Température du support: Min. +5°C / Max. +35°C

- Outils: spatule ou taloche.
- Dilution: mélanger 100 parts de produit avec 50-55 parts d'eau.
- Pot-life de la pâte: 1 heure et demi
- Nettoyage du matériel: à l'eau, immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: fortement variable selon le type de support. En réalisant une épaisseur de 400-500 microns, on obtient un rendement de 1 m²/kg. Il est préférable d'effectuer un essai préliminaire sur le support pour déterminer la consommation.

MISE A LA TEINTE

CONSERVATION

Température maximale de conservation : +30 °C.

Température minimale de conservation : +5 °C.

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.

Stabilité dans les contenants d'origine non ouverts et dans des conditions de température adéquates : 1 an.

INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Stuc en poudre pour bois ou mur.

Application, sur des surfaces internes déjà préparées, de TAMSTUCCO POLVERE cod. 9410110, stuc en poudre pour bois ou mur, à base de plâtre de prise, ralentisseurs et régulateurs de prise, pour niveler les imperfections des surfaces murales ou en bois.

Fourniture et pose du matériel € par m².