

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Polvere

GLET U PRAHU ZA ZID I DRVO



COD. 9410110

TAMSTUCCO POLVERE - V.2024-09-24

OPIS

TAMSTUCCO u prahu je kit koji se upotrebljava za ravnanje unutarnjih površina, bilo zidnih ili drvenih.

Proizvod se može upotrijebiti za popuniti pukotine i ulegnuća i u debljem sloju. Lako se brusi, osigurava dobru prionjljivost bojama i dobro prijanja na podlogu. Ovo je sredstvo sukladno specifikacijama Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:

- Nove ili stare vapnene žbuke
- Betonske podloge
- Gipsane podloge i gips ploče.
- Stare boje i obloge organsko mineralne prirode, ako imaju dovoljnu upojnu moć.

-Unutarnje drvene podloge prije nanošenja pokrivnih boja.

TAMSTUCCO POLVERE je temeljni proizvod, i mora uvijek biti zaštićen sa završnim slojem boje.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: gips, usporivači i regulatori stvrdnjavanja.

-Izgled: bijeli prah

-Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.) za brušenje poslije 3-4 sata, bojanje nakon 6 sati.

Bojenje: sa svim bojama na vodenoj bazi.

Certifikacija Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-04)

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka:

-Osigurati da je podloga stara najmanje 28 dana

-Površina treba biti kompaktna. Ukoliko nije, tretirati je odgovarajućim proizvodima.

- Otkloniti pranjem ili četkanjem svu prljavštinu
- Ukoliko ima tragova stare boje, otkloniti sve slojeve koji ne prijanjaju; u potpunosti otkloniti sve debele slojeve boje na bazi tempera i vapna vlažeći površinu i stružući je, ili koristeći vodeni mlaz.
- Nanijeti TAMSTUCCO POLVERE gleterom, zaglađujući kako bi se postigla glatka površina, ili koristiti špahtlu da bi zapunili pukotine i šupljine.
- Nastaviti nanošenjem učvršćivača, birajući na bazi tipa završnog premaza.

Drvene površine:

- Lagano izbrusiti kako bi se uklonilo dignuto iverje.
- Otkloniti svu staru boju koja se guli i ohrapaviti sve obojene dijelove.
- Otkloniti sve smole sa NITRO razrjeđivačem.
- Zagladiti sa TAMSTUCCO POLVERE
- Izbrusiti.
- Nastaviti nanošenjem učvršćivača, birajući na bazi tipa završnog premaza.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C
Relativna vlažnost zraka: <75%
Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C
Vlažnost podloge: <10%
-Alat: špahtla ili gleter
-Mješanje: zamiješati 100 jedinica proizvoda sa 50-55 jedinica vode
-Otvoreno vrijeme rada: 1,30 h.
-Nakon upotrebe alat očistiti vodom.
-Prosječna potrošnja: znatno varira u zavisnosti od tipa podloge. Nanašanjem sloja u debljini od 400-500 mikrona postiže se učinak od 1 m²/kg.
Kako bi se utvrdila stvarna potrošnja potrebno je provesti preliminarni test na tretiranoj površini.

NIJANSIRANJE

- - - - -

SKLADIŠTENJE

- Najviša dozvoljena temperatura pohrane: +30 °C
Najniža dozvoljena temperatura pohrane: +5 °C
Držati na suhom mjestu, zaštićeno od vlage.
Stabilnost u izvornim neotvorenim spremnicima i pod odgovarajućim temperaturama: 1 godina.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.