

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Polvere

CHIT PUDRĂ PENTRU ZIDURI



COD 9410110

TAMSTUCCO POLVERE - V.2024-09-24

DESCRIERE

TAMSTUCCO POLVERE este un chit utilizat la interior pentru nivelarea imperfecțiunilor suporturilor murale sau din lemn. Produsul poate fi utilizat pentru chituirea crăpăturilor și denivelările, nivelând suprafața. TAMSTUCCO POLVERE este ușor de șmirgluit, asigură un bun ancoraj pentru vopsele și are o aderență bună. Produsul este conform cu specificațiile Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suporturi interne din lemn, înainte de aplicarea unui sistem de lăcuire.

TAMSTUCCO POLVERE este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: ipsos de priză, încetinitori și regulatori de priză
- Aspect: praf alb
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): poate fi șmirgluit după 3-4 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.
VOPSIRE ULTERIOARĂ: cu toate vopselele diluabile în apă.
Certificare Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-04)

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.
- În prezența zugrăvelilor vechi eliminați părțile care se exfoliază și nu aderă perfect, iar straturile desprinse de zugrăveli în var sau tempera trebuie îndepărtate complet, spălând suprafața cu apă multă și răzuind-o sau utilizând un aparat de spălat cu presiune.
- Aplicați TAMSTUCCO POLVERE cu o drișcă, prin nivelări succesive, pentru a obține netezirea suprafeței, sau cu o spatulă, pentru a chitui crăpăturile și denivelările.
- Aplicați fixativul, alegându-l în funcție de tipul de vopsea utilizată pentru sistemul de finisare.

Suprafețe din lemn:

- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu TAMSTUCCO POLVERE.
- Șmirgluiți.
- Aplicați fixativul corespunzător sistemului lăcuire ales.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: spatulă sau drișcă.
- Diluție: amestecați 100 părți de produs cu 50-55 părți apă.
- Durata de prelucrare a pastei: 1 oră și jumătate
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: extrem de variabil, în funcție de tipul de suport. La o grosime de 400-500 microni se obține un consum de 1 mp/kg. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

- Temperatură maximă de stocare: +30 °C
- Temperatură minimă de stocare: +5 °C
- A se păstra într-un loc uscat, ferit de umiditate.
- Stabilitatea în ambalajele originale nedeschise și în condiții de temperatură adecvată: 1 an.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Chit pudră pentru ziduri.

Pe suprafețe interioare pregătite dinainte se aplică chitul pudră pentru lemn sau zid TAMSTUCCO POLVERE cod 9410110, pe bază de ipsos de priză, încetinitori și regulatori de priză, pentru nivelarea imperfecțiunilor de pe suprafețele murale sau din lemn.