

SAN MARCO  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Tamstucco Polvere

ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ПОРОШКА ДЛЯ СТЕН



CODE 9410110

TAMSTUCCO POLVERE - V.2024-09-24

## ОПИСАНИЕ

Штукатурка TAMSTUCCO POLVERE применяется для внутренних работ с целью декорирования и выравнивания различных основ стен или дерева. Материал хорошо заполняет трещины и впадины даже значительных размеров, делая поверхность ровной. TAMSTUCCO POLVERE легко зачищается наждачной бумагой, обеспечивает хорошее сцепление последующих слоев красок и обладает хорошим прилеганием к основам. Продукт соответствует спецификациям Indoor Air Comfort Gold лаборатории Eurofins.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:

- Новая или старая штукатурка на базе водорастворимых связующих.
- Поверхности из бетона.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Старая окраска и органические или минеральные покрытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Деревянные основы внутри помещений до окраски укрывистой краской.

TAMSTUCCO POLVERE представляет собой штукатурку и подлежит покрытию финишной отделкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего: гипс, замедлители и регуляторы схватывания.
- Внешний вид: белый порошок
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влаж.): обработка наждачной бумагой 3-4 часа; повторное нанесение 6 часов.
- Финишное покрытие: любой водорастворимой краской или

декоративным покрытием.  
Сертификат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-04)

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренная поверхность:

- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней.
- Проверить состояние основы, поверхность должна быть плотной. В противном случае заделать и укрепить специальными средствами.
- Удалить щеткой или смыть имеющийся налет.
- При наличии старой окраски удалить отслоившиеся участки. Полностью удалить вздувшиеся слои известковых красок или темперы, обильно смачивая поверхность и соскребая краску или пользуясь моющими приборами.
- Нанести TAMSTUCCO POLVERE кельмой, заглаживая в несколько проходов, до получения гладкой поверхности; трещины и впадины можно заполнять с помощью шпателя.
- Нанести грунтовку, выбрав его в зависимости от типа финишной краски. Поверхности из дерева:
- Слегка обработать наждачной бумагой для удаления заусенцев.
- Удалить старую отслоившуюся краску и обработать до шершавости все окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076.
- Зашпаклевать дефекты материалом TAMSTUCCO POLVERE.
- Обработать наждачной бумагой. - Нанести грунтовку в, выбрав его в зависимости от типа финишной краски.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:  
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C  
Относительная влажность окружающей среды: <75%  
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C  
Влажность основы: <10% - Инструменты: шпатель или кельма.  
- Разведение: смешать 100 частей материала с 50-55 частями воды.  
- Время использования смеси: полтора часа  
- Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.  
- Примерный расход: сильно изменяется в зависимости от типа основы.  
При толщине 400-500 микрон расход составляет 1 кв.м/кг.  
Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА -----

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C  
Минимальная температура хранения: +5 °C  
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.  
Хранить в оригинальных закрытых емкостях и в условиях при соответствующих температурах: 1 год.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

## БЕЗОПАСНОСТИ

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Штукатурка для стен в порошке. Нанесение на внутренние подготовленные поверхности штукатурки в порошке для дерева или кладки TAMSTUCCO POLVERE код 9410110, на базе схватывающего гипса, замедлителей и регуляторов схватывания, для заделки дефектов поверхностей из кладки или дерева.