

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Fondo Universale

VODORASTVORIVI TEMELJNI PREMAZ ZA RAZNE VRSTE POVRŠINA U INTERIJERU I
EKSTERIJERU



SERIE 335

UNIMARC FONDO UNIVERSALE - V.2024-09-23

OPIS

Ovaj temeljni premaz ujednačava i poboljšava prijanjanje pokrivnih završnih premaza na elementima iz drva, mineralnim podlogama, PVC-u, metalima i lakim slitinama, pocinčanom limu, staklu i starim alkidnim bojama.

Njegov novi sastav osigurava visoko popunjavanje i pokrivanje, kao i odlično priljubljivanje i na teškim podlogama. Trenutačno antikorozivno djelovanje sprječava stvaranje brzo nastajuće rđe (*anti-flash-rust*).

Lako se primjenjuje i brzo se suši. U kratkom roku njime se postižu odlični rezultati.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na vanjske i unutarnje podloge:

- Drvene površine nove ili stare već obojane (vrata, laisne, grede, drvene ploče itd.)

- Bilo koja drvena podloga koja zahtjeva profesionalno bojanje ili kao „uradi sam“

- Pocinčane površine ili ne anodizirani aluminij

- Na zidove u stanovima, lokalima, bolnicama itd.

- Na plastične ili PVC podloge

NESMIJE se prefarbati sa proizvodima na bazi nitro-razrjeđivača ili nitroceluloznim premazima.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilni kopolimer u vodenoj otopini

- Otapalo: voda

- Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ kg/l,

- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 2 h, slijedeći sloj se može nanositi nakon 4 h.

PRIPREMA PODLOGE

Drvene podloge:

- Izbrusiti kako bi se uklonilo dignuto iverje.

- Ukloniti sve slojeve stare ili oljuštene boje i izbrusiti sve površine koje su lakirane kako bi postale hrapave i mat.
- Ukloniti sve tragove smole sa površine upotrebljavajući Nitro razrjeđivač.
- Popuniti sve neravnine uz pomoć sintetičkog kita. Lagano izbrusiti popunjene površine i ukloniti svu prašinu.
- Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti 2 sloja UNIMARC FONDO UNIVERSALE.

Podloge od žbuke:

- Osigurati se da je površina odstajala najmanje 28 dana. Ako je potrebno popraviti i konsolidirati površinu sa adekvatnim proizvodima.
 - Ako je plijesan prisutna, prvo tretirati podlogu sa COMBAT 222 deterdžentom za čišćenje i sa COMBAT 333 za sanaciju.
 - Ako je potrebno, dodati COMBAT 111 u boju za vanjsku primjenu ili dodati COMBAT 444 u boju za unutarnju primjenu.
 - Otkloniti tragove runjenja poliranjem ili pranjem.
 - Ukoliko na površini postoje tragovi stare boje, otkloniti sve dijelove koji se ljušte i koji sasvim ne prijanjaju, dok se deblji slojevi vapnenih ili boja za unutarnje radove (tempera) moraju u cijelosti ukloniti temeljitim pranjem i struganjem ili strojem za čišćenje na vodu.
 - Odstraniti sve naslage prašine, smoga i dr. četkanjem.
 - Izravnati sve neravnine na površini. Rupe, pukotine i ulegnuća na unutarnjim površinama mogu se obraditi pomoću TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE, izbrusiti popravkesa brusnim papirom.
 - Ispuniti pukotine adekvatnim materijalima.
 - I površinama pomoću BETOMARC ili RASAMIX ili RASOMARC ili drugih proizvoda ovisno o vrsti podloge.
 - Na površine koje su jako „brašnjave“ nanijeti ISOMARC impregnacija na bazi razrjeđivača ili ATOMO mikronizirana impregnacija na bazi vode.
 - Na čistu i suhu podlogu nanijeti 2 sloja UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
 - Završiti bojanje sa lakovima na bazi vode ili alkidnim lakovima na bazi razrjeđivača.
- (Razrjeđivanje učvršćivača i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

Pocinčane, aluminijske i površine lakih legura:

- Otkloniti sve tragove oksidiranja strojno ili manualnim čišćenjem.
- Ukloniti sve masne naslage upotrebom odgovarajućih alkalnih rastvora ili razrjeđivača.
- Na potpuno suhu površinu i brz prisutnosti hrđe nanijeti dva sloja UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- Nakon najmanje 4 sati može se nanijeti završni sloj.

Plastične površine (PVC):

- Izbrusiti površinu kako bi postala matirana.
- Ukloniti sve masne naslage sa površine upotrebljavajući Nitro razrjeđivač i očistiti površinu.
- Na čistu i suhu podlogu nanijeti 2 sloja UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- Nakon najmanje 4 sati nanijeti završni premaz.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura površine i zraka;
Temperatura podloge: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Vlažnost zraka: <75%
Temperatura površine: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlažnost površine: suha površina
Izbjegavati nanašanje u prisutnosti kondenze
ili pod direktnim utjecajem sunca.
- Alat: kist, valjak ili špricanjem.
- Razrjeđivanje: za nanošenje kistom ili valjkom 10-15% vodom.
- Za nanošenje špricanjem, razrijediti 15-20%
- Broj premaza: 2
- Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.
- Prosječna potrošnja: 4-5 m²/l za dva premaza, odnosi se na površine srednje
upojne moći i glatke.
Može se prefarbati poslije naj manje 4 sati sa:
Vodo razrijedivi lakovi UNIMARC
Sintetski lakovi (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON).

NIJANSIRANJE

Nijansa se može dobiti pomoću sustava miješanja boja.
Proizvod se može tonirati i sa COLORADO pigmentima serija 548.
U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju
kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako
se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)
Kat. A/i: Jednokomponentni funkcionalni premazi (baza voda): 140 g/l (2010).
Sadrži max: 30 g/l VOC

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati
ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati
kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili
tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.