

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Fondo Universale

PRIMER PENTRU SUPRAFEȚE MULTIPLE DILUABIL CU APĂ PENTRU INTERIOR ȘI
EXTERIOR



SERIA 335

UNIMARC FONDO UNIVERSALE - V.2024-09-23

DESCRIERE

Primer pentru uniformizare care îmbunătățește aderența finisajelor de acoperire pe elemente din lemn, suporturi minerale, PVC, metale și aliaje ușoare, table galvanizate, sticlă și vopsele alchidice vechi.

Cu noua formulă se asigură densitate și acoperire ridicate și aderență excelentă chiar și în cazul suporturilor dificile. Puterea anticorozivă imediată împiedică formarea ruginii instantanee (anti-flash-rust).

Ușor de aplicat și rapid în uscare, asigură rezultate excelente în scurt timp.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la exterior și interior pe:

- Suprafețe din lemn nou, vechi și deja lăcuit (uși, plinte, grinzi, panouri, etc.).
- orice al produs din lemn care necesită o lăcuire profesională sau amatoare.
- Suprafețe din aluminiu neanodizat sau tablă zincată.
- Pe lucrări murale în locuințe, localuri comerciale, spitale, clădiri comunitare.
- Pe materiale plastice și PVC.

NU VOPSIȚI cu produse nitrocelulozice sau vopsele diluate cu diluant.

ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor întunecate aplicați fondul izolan UNIMARC ANTITANNINO cod 3390019.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă.

-Solvent: apă

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ kg/l.

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială 2 ore, poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn:

- Șlefuiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn desprinse.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja .

- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Diluente Nitro.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Pe suportul uscat și curat aplicați 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Completați lăcuirea cu un smalț diluabil în apă sau alchidic pe bază de solvent.

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușgaiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Pe suprafețe deosebit de fărâmicioase aplicați izolanul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Pe suportul uscat și curat aplicați 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Completați lăcuirea cu un smalț diluabil în apă sau alchidic pe bază de solvent.
- * (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

Suprafețe zincate din aluminiu sau aliaje ușoare:

- Eliminați eventualele urme de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.
- Degresați în mod acurat cu soluții alcaline adecvate sau cu diluat.
- Pe suportul perfect uscat și fără rugină aplicați 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- După cel puțin 4 ore aplicați produsul de finisare.

Suprafețe din material plastic (PVC):

- Șmirgluiți suprafața pentru a o înăspri ușor.
- Degresați și curățați suportul.
- Aplicați 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- După cel puțin 4 ore aplicați produsul de finisare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea relativă a mediului: <75%.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Suport uscat.

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, rol și pistol.
- În aplicările cu pensula și rolul diluați cu 10-15% apă
- În aplicările cu pistolul diluați cu 15-20% apă.

- Nr. straturi: 2 straturi.
 - Consum indicativ: 4-5 mp/l până la 2 straturi, pe suporturi cu grad mediu de absorbție.
 - Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- POATE FI VOPSIT după cel puțin 4 ore cu:
Smalțuri diluabile în apă UNIMARC
Smalțuri sintetice (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON)

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric.
Produsul mai poate fi colorat cu coloranții COLORADO seria 548.
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: Acoperitori unicomponenți cu funcție specială (pe bază de apă): 140 g/l (2010)
Conține max.: 30 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea de fond diluabilă în apă opacă inodoră.
Se aplică, pe suprafețe pregătite dinainte, vopsea de fond diluabilă în apă opacă inodoră UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.
Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.