



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Fondo Universale

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ГРУНТ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



СЕРИЯ 335

UNIMARC FONDO UNIVERSALE - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Выравнивающий грунт, улучшающий адгезию покрытий к деревянным элементам, минеральным основам, ПВХ, металлам и легким сплавам, оцинкованному листу, стеклу и старым алкидным краскам.

Благодаря новому составу он гарантирует высокую полноту и укрывистость, а также отличную адгезию даже на сложных основаниях. Антикоррозионная способность предотвращает образование мгновенной коррозии (anti-flash-rust).

Легко наносится и быстро сохнет, обеспечивает отличный результат за короткое время.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Для внешних и внутренних работ наносится на:

- Поверхности из нового, старого и ранее окрашенного дерева (двери, плинтусы, балки, панели и т. д.).

- На любое другое изделие из дерева, для которого требуется профессиональная окраска или ручная работа.

- Поверхности из неанодированного алюминия и оцинкованные поверхности.

- Поверхности стен жилых домов, торговых комплексов, больниц, городских зданий.

- Поверхности из пластика и ПВХ.

- Не рекомендуется окрашивать поверхность материалами, имеющими в своем составе нитроцеллюлозу или красками на основе нитрорастворителя.

ВНИМАНИЕ при обработке древесины, богатой танином, для уменьшения образования темных пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC ANTITANNINO код 3390019.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: акриловый сополимер в водной

дисперсии.

- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ кг/л
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание 2 часа; для повторной окраски 4 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности:

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шероховатости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Завершить окраску при помощи водорастворимой краски или алкидной эмали на растворителях.

Поверхности из штукатурки:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- На особенно осыпающиеся поверхности нанести грунтовку на растворителях ISOMARC 4410111 или микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Завершить окраску при помощи водорастворимой краски или алкидной эмали на растворителях.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

Алюминиевые, оцинкованные и поверхности из лёгких сплавов:

- Удалить следы окислов ручной или механической очисткой.
- Тщательно обезжирить щелочными растворами или растворителями.
- На полностью просохшую и не ржавую основу нанести 2 слоя UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- Минимум через 6 часов приступить к нанесению финишной

отделки.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность: <75%

Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Сухая основа.

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.

- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.

- При нанесении кистью или валиком разбавить материал водой макс. на 10-15%.

- При нанесении краскопультом разбавить материал водой на 15-20%.

- Количество слоев: 2

- Приблизительный расход: 4-5 кв.м./л в 2 слоя для поверхностей со средним поглощением.

- Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

- Окрашивать минимум через 4 часов при помощи:

Водорастворимых эмалей линии UNIMARC.

Синтетические эмали (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON).

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.

Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/i: краска однокомпонентная с высокими характеристиками (на водной основе): 140 г/л (2010)

Содержит макс: 30 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Водорастворимая матовая краска основы без запаха.

Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимой матовой краски основы без запаха UNIMARC FONDO UNIVERSALE серия 335 на основе акриловых смол в водной дисперсии не менее 2 слоев, в количестве, зависящем от впитывающей способности поверхности.