

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Fondo Universale

Krycia a zrovnomerňujúca podkladová farba na drevo, s obsahom vody



SÉRIA 335

UNIMARC FONDO UNIVERSALE - V.2024-09-23

POPIS

Zjednocujúci primer, ktorý zlepšuje príľnutie krycích povrchových úprav na drevené prvky, minerálne podklady, PVC, kovy a ľahké zliatiny, pozinkovaný plech, sklo a staré alkydové nátery.

Vďaka novému zloženiu zaručuje vysokú plnosť a krytie, a vynikajúcu príľnavosť aj na náročné podklady. Bezprostredný antikorózný účinok zabraňuje vzniku okamžitej korózie (anti-flash-rust).

Ľahko sa nanáša a rýchlo schne, čím zaručuje vynikajúce výsledky v priebehu krátkej doby.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný v exteriéri a v interiéri priamo na:

- Povrchy z dreva, nové, staré a už predtým natierané (dvere, podlahové lišty, trámy, panely atď.).

- Akýkoľvek iný výrobok z dreva, ktorý si vyžaduje profesionálne maľovanie alebo „svojpomocné“ maľovanie.

- Povrchy z anodizovaného hliníka a pozinkovaného plechu.

- Na murované objekty v obydlích, komerčných priestoroch, nemocniciach, spoločenských priestoroch.

- Na plastické materiály a PVC.

NIE JE MOŽNÉ PREKRÝVAŤ nitrocelulózovými produktmi alebo nátermi riedenými nitro riedidlom.

POZOR na použitie na drevách bohatých na trieslovinu. Na obmedzenie tvorby tmavých škvŕn naniesť základný izolačný prostriedok UNIMARC ANTITANNINO kód 3390019.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylový kopolymér vo vodnej disperzii.

- Rozpúšťadlo: voda

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ kg/l.

- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 2 hodiny, možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 4 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva:

- Mierne prebrúsiť brúsny papierom, aby ste odstránili odstávajúce drevené vlákna.
- Odstrániť prípadné opadávajúce vrstvy starých náterov a zdrsníť všetky už natreté povrchy.
- Odstrániť prípadnú živicu pomocou riedidla Nitro.
- Zatmeliť nedokonalosti syntetickým tmelom. Prebrúsiť zatmelené miesta brúsny papierom a odstrániť prach.
- Naniesť, na suchý a čistý podklad, 2 vrstvy základu UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným alebo alkydovým rozpúšťadlovým emailom.

Povrchy z omietky:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý.
- V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkveti a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsny papierom obrúsiť tmelenia a záplaty; odstrániť prach.
- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.
- Na zvlášť zvetrané povrchy použiť rozpúšťadlový izolačný prostriedok ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Naniesť, na suchý a čistý podklad, 2 vrstvy základu UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Dokončiť maľovanie vodou riediteľným alebo alkydovým rozpúšťadlovým emailom.
- * (Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

Pozinkované povrchy, hliník alebo ľahké zliatiny:

- Odstrániť prípadné zvyšky oxidácie pomocou mechanického alebo ručného čistenia.
- Starostlivo odmasťiť pomocou vhodných zásaditých roztokov alebo pomocou riedidla.
- Naniesť na dokonale suchý podklad bez hrdze 2 vrstvy UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- Po aspoň 4 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.

Povrchy z plastického materiálu (PVC):

- Prebrúsiť povrch brúsny papierom, aby mierne zdrsnel.
- Odmasťiť a vyčistiť podklad.
- Aplikovať 2 vrstvy UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Po aspoň 4 hodinách naniesť produkt záverečnej úpravy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%.

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Suchý podklad.

- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.

- Náradie: štetec, valček a striekacie zariadenie.

- Pri nanášaní štetcom a valčekom riediť vodou 10-15%

- Pri nanášaní striekacím zariadením riediť vodou 15-20%.

- Počet vrstiev: 2 vrstvy.

- Približná výdatnosť: 4-5 m²/l pri 2 vrstvách, na stredne savé podklady.

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

NANESENIE ĎALŠIEHO NÁTERU po aspoň 4 hodinách: Vodou riediteľnými lakmi UNIMARC Syntetickými lakmi (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON).

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico.

Výrobok je navyše zafarbiteľný farbivami COLORADO série 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Medzná hodnota EÚ (podľa Smernice 2004/42/ES)

Kat. A/i: jednozložkové nátery (na vodnej báze): 140 g/l (2010)

Obsahuje maximálne: 30 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; popoužití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vodou riediteľná matná základová farba bez zápachu.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodou riediteľnej matnej základovej farby bez zápachu UNIMARC FONDO UNIVERSALE séria 335, na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii, v aspoň 2 vrstvách, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².