

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Fondo Universale

Z VODO RAZREDČLJIV TEMELJNI PREMAZ ZA VSE VRSTE NOTRANJNIH IN ZUNANJIH POVRŠIN



SERIE 335

UNIMARC FONDO UNIVERSALE - V.2024-10-08

OPIS

Izravnalni temeljni premaz, ki izboljša oprijem zaključnih premazov na les, mineralne podlage, PVC, kovine in lahke zlitine, pocinkano pločevino, steklo in stare alkidne barve.

Zaradi nove formulacije zagotavlja visoko moč polnjenja in pokritost ter odličen oprijem tudi na zahtevnih podlagah. Zaradi takojšnjega protikorozijskega delovanja preprečuje nastanek takojšnje rje (anti-flash-rust).

Preprosto se nanaša in se hitro suši, zato zagotavlja odlične rezultate v kratkem času.

NAVODILA ZA UPORABO

Nanašamo ga v notranjih prostorih in na prostem na:

- Nove lesene površine, star že barvan les (vrata, robne letvice, tramovi, plošče itd.).
- Vse druge lesene predmete, ki jih je treba pobarvati strokovno ali kot "domači mojster".
- Površine iz neanodiziranega aluminija in pocinkane pločevine.
- Zidne površine v gospodinjstvih, poslovnih prostorih, bolnišnicah, bivalnih skupnostih.
- Plastične materiale in PVC.

NI PRIMEREN ZA NADAUNJE NANOSE nitroceluloznih izdelkov ali barv, razredčenih z nitro razredčilom.

POZORNO: pri obdelavi vrst lesa, ki vsebujejo veliko tanina. Za zmanjšanje pojavljanja temnih madežev nanesite izolacijski temeljni premaz UNIMARC ANTITANNINO koda 3390019.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vrsta veziva: akrilni kopolimer v vodni disperziji.
- Topilo: voda
- Volumenska masa po UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0.05$ kg/l.
- Čas sušenja (pri 25 °C in 65% RV): prašno suh v 2 urah; primeren za nanos naslednjega sloja po 4 urah.

PRIPRAVA PODLAGE

Lesene površine:

- Nekoliko zbrusite, da odstranite dvignjena lesna vlakna.
- Odstranite vse nanose starih barv, ki se luščijo, in zbrusite vse že lakirane površine, da postanejo hrapave.
- Morebitno smolo odstranite z ustreznim razredčilom.
- Nepravilnosti zapolnite s sintetičnim kitom. Zbrusite zakitana mesta in odstranite prah.
- Na popolnoma suho podlago nanesite 2 sloja temeljnega premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Obdelavo dokončajte z z vodo razredčljivim emajlom ali alkidnim emajlom na osnovi topil.

Ometane površine:

- Preverite, da je podlaga dobro posušena in utrjena. Po potrebi jo obnovite ali utrdite z namenski izdelki.
- Z zidnimi plesnimi okužene površine očistite s čistilom COMBAT 111 koda 4810222 in s sanacijskim sredstvom COMBAT 333 koda 4810333.
- S krtačenjem ali pranjem odstranite morebitno cvetenje in dele stare barve, ki se luščijo. V celoti odstranite vse debelejšje sloje apnenih ali tempera barv.
- S krtačenjem odstranite prah, smog in druge usedline.
- Izravnajte nepravilnosti na podlagi in zakitajte luknje, reže, razpoke in vdolbine z izravnalno maso TAMSTUCCO 9400006/9410110. Razpoke zatesnite z ustreznimi tesnilnimi masami.
- Z brusnim papirjem zbrusite zakitana mesta in zaplate ter odstranite prah.
- Po potrebi omet zgladite z izravnalnimi masami RASAMIX 9440160 ali BETOMARC 9450150 ali RASOMARC 9500150, odvisno od vrste podlage.

- Na površinah, ki se zelo prašijo, uporabite izolacijski premaz na osnovi topila ISOMARC 4410111 ali mikroniziran premaz za utrjevanje brez topila ATOMO 8840001.

- Na popolnoma suho podlago nanesite 2 sloja temeljnega premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE.

- Obdelavo dokončajte z z vodo razredčljivim emajlom ali alkidnim emajlom na osnovi topil.

*(Redčenje izolacijskega premaza in količina nanosa sta odvisna od vpojnosti podlage in ju je treba določiti s predhodnimi preskusi na zadevni podlagi - glej ustrezni tehnični list).

Pocinkane površine iz aluminija ali lahkih zlitin:

- Z mehanskim ali ročnim čiščenjem odstranite morebitne sledi oksidov.
- Temeljito razmastite z ustreznimi alkalnimi raztopinami ali razredčilom.
- Na popolnoma suho podlago brez sledi rje nanesite dva sloja temeljnega premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE
- Po najmanj 4 urah nadaljujte z nanoso zaključnega premaza.

Površine iz plastičnih materialov (PVC):

- Površino rahlo pobrusite, da postane hrapava.
- Razmastite in očistite podlago.
- Nanesite dva sloja temeljnega premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Po najmanj 4 urah nanesite zaključni premaz.

NAPOTKI ZA NANAŠANJE

Pogoji v okolju in na podlagi:

Temperatura v okolju: Najmanj +8 °C / Največ +35 °C

Relativna vlažnost zraka: <75%.

Temperatura podlage: Najmanj +5 °C / Največ +35 °C

Suha podlaga.

- Izogibajte se nanašanju v primeru površinske kondenzne vlage ali pri neposredni sončni svetlobi.
- Orodje: čopič, valjček in brizganje.
- Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom razredčite z vodo do 10-15%
- Pri nanašanju z brizganjem razredčite z vodo do 15-20%.
- Št. nanosov: v dveh slojih.
- Okvirna poraba: 4-5 m²/l pri dvakratnem nanosu na srednje vpojne podlage.
- Orodje je treba takoj po uporabi očistiti z vodo.

NANOS NASLEDNJEGA SLOJA po najmanj 4 urah z:

Z vodo razredčljivimi emajli UNIMARC

Sintetičnimi emajli (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON)

BARVNI ODTENKI

Niansiranje izdelka je mogoče opraviti v sistemu mešanja barv Tintometrico. Poleg tega je mogoče izdelek niansirati z barvili COLORADO serije 548. V primeru uporabe različnih proizvodnih serij je priporočljivo različne izdelke premešati med seboj, da se izognemo majhnim razlikam v barvnih odtenkih.

SKLADIŠČENJE

Najvišja temperatura shranjevanja: +30 °C

Najnižja temperatura shranjevanja: +5 °C

Izdelek je priporočljivo porabiti v 3 letih od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni neodprti embalaži in pri ustreznih temperaturnih pogojih.

VARNOSTNI NAPOTKI

Mejna vrednost EU (Dir. 2004/42/ES)

Kat. A/i: posebni enokomponentni premazi (VO): 140 g/l (2010)

Izdelek vsebuje največ: 30 g/l HOS

Izdelek je treba uporabljati v skladu z veljavnimi higienskimi in varnostnimi predpisi; po uporabi posod ne odlagajte v okolje; počakajte, da se ostanki popolnoma posušijo, in jih obravnavajte kot posebne odpadke. Ostankov ne izpuščajte v kanalizacijo, vodotoke ali na tla.

Za več informacij glej varnostni list.

SPECIFIKACIJE

Z vodo razredčljiv temeljni premaz za vse vrste površin UNIMARC FONDO UNIVERSALE serije 335 na osnovi akrilnih smol v vodni disperziji se nanaša na predhodno pripravljene površine v vsaj dveh nanosih in v količinah, ki so odvisne od vpojnosti podlage.

Dobava in vgradnja materiala € na m².