

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Fondo Universale

МАТОВА ВОДОРОЗЧИННА ГРУНТІВКА



CEPIA 335

UNIMARC FONDO UNIVERSALE - V.2024-10-08

ОПИС

UNIMARC FONDO UNIVERSALE — це водорозчинна ґрунтівка на основі акрилової смоли у водній дисперсії для зовнішніх і внутрішніх робіт. Вона використовується для підвищення покривної та вирівнювальної здатності фінішного продукту та створення більш щільного покриття.

Продукт ідеально відповідає своєму призначенню, має високу наповнювальну здатність, легко наноситься і добре розтягується. Після висихання поверхню можна легко відшліфувати і таким чином забезпечити наступним шаром оздоблювального матеріалу відмінне зчеплення.

Специфіка UNIMARC FONDO UNIVERSALE така, що його можна наносити на різні поверхні, навіть для захисту зовнішніх поверхонь.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Продукт можна використовувати для зовнішніх та внутрішніх робіт, а також можна наносити на:

- Нові, старі або раніше лаковані дерев'яні поверхні (двері, плінтуси, балки, панелі та ін.).
- Будь-які інші вироби з дерева, які потребують професійного або самостійного фарбування.
- Поверхні з неанодованого алюмінію та оцинковані поверхні.
- Поверхні стін житлових будинків, торговельних комплексів, лікарень, міських будівель.
- Поверхні із пластику та ПВХ.

Продукт НЕ МОЖНА ПОКРИВАТИ матеріалами, що мають у своєму складі нітроцелюлозу або продуктами, розбавленими нітророзчинником.

- Будьте обережні під час обробки деревини, багатой таніном. Щоб запобігти утворенню неестетичних темних плям, нанесіть UNIMARC ANTITANNINO, код 3390019.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер на водній основі.
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ кг/л.
- В'язкість відповідно до UNI 8902: 9000 ± 800 ц/с при температурі 25°C (ротаційний віскозиметр Brookfield).
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 2 години, другий шар можна наносити через 6 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою нітророзчинника.
- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
- На чисту і суху поверхню нанесіть 2 шари ґрунтівки UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Покрийте поверхню емаллю на водній основі або швидковисихаючою алкідною емаллю. Поштукатурені поверхні:
- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлюючим засобом COMBAT 333, код. 4810333.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
- Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером; видаліть пил.
- При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.
- На поверхні, які сильно обсипаються, нанесіть один шар ґрунтівки ISOMARC 4410111 на основі розчинника або мікронізованої ґрунтівки АТОМО 8840001 без розчинників.
- На чисту і суху поверхню нанесіть 2 шари ґрунтівки UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Покрийте поверхню фінішним покриттям на водній основі або швидковисихаючим алкідним фінішним покриттям.
(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні). Поверхні з оцинкованого алюмінію або легких сплавів:
- Очистіть поверхню від слідів оксиду механічним способом або вручну.
- Обережно знежирте поверхню за допомогою відповідного

лужного розчину або розчинника.

- На абсолютно суху поверхню нанесіть 2 шари ґрунтівки UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Через щонайменше 6 годин нанесіть фінішне покриття. Поверхні із пластику (ПВХ):
- Відшліфуйте поверхню, щоб вона стала злегка шорсткою.
- Знежирте поверхню відповідним розчинником і очистіть поверхню.
- Нанесіть 2 шари UNIMARC FONDO UNIVERSALE.
- Через щонайменше 6 годин нанесіть фінішне покриття

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Дерев'яні поверхні:

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Суха поверхня.

- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
 - Інструменти: пензлик, валик, розпилювач.
 - Розведення: водою:
.пензлик та валик - 5-10%
.розпилювач - 15-20%.
 - Кількість шарів: 2
 - Орієнтовна витрата матеріалу: 4-5 м²/л при нанесенні 2 шарів на поверхню зі середнім поглинанням.
 - Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Фарбувати можна мінімум через 6 годин за допомогою:
Водорозчинне фінішне покриття лінії UNIMARC.
Синтетичне фінішне покриття (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON)

ТОНУВАННЯ

Колір фарби можна підібрати за допомогою системи підбору кольорів (Color Matching System). Матеріал також можна тонувати за допомогою барвників COLORADO серії 548.
У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/i: Однокомпонентні захисні покриття (на водній основі): 140 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 30 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери у

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТУ

навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.
Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

Матова водорозчинна ґрунтівка без запаху UNIMARC FONDO UNIVERSALE серії 335 на основі водорозчинної акрилової смоли наноситься на попередньо підготовлену поверхню принаймні в 2 шари в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.