

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Hobby

ESMALTES ACRÍLICOS SOLUBLES EN AGUA PARA DECORACIONES Y BRICOLAJE -
INTERIOR / EXTERIOR



SERIE 301

UNIMARC HOBBY - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

UNIMARC HOBBY es un producto soluble en agua compuesto por resinas acrílicas en dispersión acuosa y por pigmentos iridiscentes estables a la luz. Ideal para la decoración y los pequeños retoques de bricolaje. Las resinas con las que está formulado le otorgan una óptima resistencia contra los agentes atmosféricos, dilatación y adherencia en distintos tipos de soporte. Fáciles de aplicar, listos para el uso, se emplean en distintos soportes exteriores e interiores. Disponible en varios colores.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en soportes en interior y exterior, como ser: madera, metal, materiales plásticos y enlucidos. Para usos no reglamentados por el Decreto legislativo 161/2006. El producto, en los envases de 0,750 L oro (0190), plata (0070) y cobre (0160), corresponde a las indicaciones del Decreto legislativo 161/2006.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: copolímero acrílico en dispersión acuosa.
- Solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1.00-1.40 kg/l según la tinta.
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 3 horas, pintar encima después de 6 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Superficies de metal:
- Comprobar el estado del soporte.
 - En caso de superficies nuevas, desengrasar el soporte con un diluyente apropiado.
 - En presencia de óxido, lijar, limpiar para eliminar el polvo y aplicar una capa de MARCOTECH AU METAL PRIMER cód. 3320807.
 - Sobre superficie limpia y seca, aplicar UNIMARC HOBBY.

Superficies de madera:

- en presencia de viejas pinturas, eliminar las partes descascarilladas y que no adhieren bien.
 - Nivelar las irregularidades del soporte.
 - Lijar y limpiar.
 - En superficies más amplias aplicar 1-2 capas de fondo UNIMARC FONDO UNIVERSALE cód. 3350019.
 - Sobre superficie limpia y no húmeda, aplicar UNIMARC HOBBY.
- ATENCIÓN al tratamiento en maderas ricas en tanino. Para reducir la formación de manchas oscuras, aplicar el fondo aislante UNIMARC ANTITANNINO cód. 3390019.

Superficies de enlucido:

- Comprobar que el soporte esté bien seco y estable.
- En presencia de mohos.
- Si las hubiera, quitar las viejas pinturas que no adhieren bien, eliminar mohos, eflorescencias salitrosas, capas gruesas de pinturas de cal o temple y depósitos de polvo.
- Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los huecos, fisuras, resquebrajaduras y hundimientos con TAMSTUCCO cód. 9400006/9410110 o WALLSTUCCO cód. 9100019.
- Alisar el enlucido con el alisador apropiado.
- Sellar la superficie con el sellador ATOMO cód. 8840001 o IDROFIS cód. 4700006.
- Aplicar 1-2 capas de fondo igualador DECORFOND cód. 3880019 en igual color.
- Sobre superficie limpia y seca, aplicar UNIMARC HOBBY.

Superficies de plástico (PVC):

- Lijar la superficie para hacerla ligeramente más áspera.
 - Desengrasar con diluyente.
 - En el soporte limpio y seco aplicar 1-2 capas de fondo UNIMARC FONDO UNIVERSALE cód. 3350019.
 - Después de al menos 6 horas aplicar UNIMARC HOBBY.
- Para materiales plásticos diferentes del PVC, es oportuno verificar la adherencia con pruebas prácticas sobre el soporte específico.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

-Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Soporte seco.

-Herramientas:

.pincel para retoques y pequeñas áreas;

.sobre superficies de las medianas y grandes empresas, para aumentar la uniformidad, aplicar con rodillo de pelo corto, spray, esponja

-Su aplicación con rodillo continuar con el acabado mediante la aplicación de la misma dirección.

-Dilución con agua:

.a pincel, rodillo y esponja listo para uso o 5%;

.a rociador al 10-15%.

- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua justo después de su uso.

-Rendimiento indicativo: aproximadamente un metro cuadrado por envase 0,125 L aplicando una mano de producto.

Para las grandes áreas 12-14 m²/l por capa y si se refiere a aplicaciones

sobre superficies lisas y medianamente absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO El producto esta disponible en tintas de la gama.

ALMACENAMIENTO Temperatura máxima de conservación: +30 °C
Temperatura mínima de conservación: +5 °C
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD Mini-envases 0,125 L: no entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.

Envases 0,750 L: Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/I: Pintura para efectos decorativos (base agua): 200 g/l (2010)
UNIMARC HOBBY Contiene max: 200 g/l VOC

El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO -----