

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Hobby

Peinture-émail acrylique à l'eau pour décorations et bricolage intérieur/extérieur



SÉRIE 301

UNIMARC HOBBY - V.2024-09-23

DESCRIPTION

UNIMARC HOBBY est un produit diluable à l'eau composé de résines acryliques en phase aqueuse et de pigments nacrés stables à la lumière. Parfait aussi bien pour la décoration que pour les petites retouches dans les travaux de bricolage. Les résines avec lesquelles il est formulé lui assurent une excellente résistance aux agents atmosphériques ainsi qu'une bonne dilatation et adhérence sur divers types de support. Facile à appliquer, prêt à l'usage, pouvant être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur sur des supports variés. Disponible en diverses couleurs.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur et à l'extérieur sur des supports comme: le bois, le métal, les matériaux plastiques, l'enduit. Pour des usages non réglementés par le Décret de Loi 161/2006 (Dir. 2004/42/CE). Le produit, dans les emballages de 0,750 L or (0190), argent (0070) et cuivre (0160), rentre dans le cadre du Décret de Loi 161/2006 (Dir. 2004/42/CE).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b2
- Nature du Liant: copolymère acrylique à dispersion aqueuse
- Solvant: eau
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1.00-1.40 kg/l selon les teintes.
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 3 heures; recouvrable après 6 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs, et préparé conformément aux prescriptions du DTU en vigueur.

- Supports en métaux: Vérifier l'état du support. En présence de rouille, poncer,

éliminer la poussière et appliquer une couche d'antirouille MARCOTECH AU METAL PRIMER code 3320807.

- Surfaces en bois: En présence de vieux vernissages, éliminer les parties présentant du farinage et qui ne sont plus adhérentes. Nivelier les irrégularités du support. Poncer et nettoyer. Sur les surfaces plus vastes, appliquer 1-2 couches de fond UNIMARC FONDO UNIVERSALE code 3350019.

ATTENTION en cas de traitement sur des bois riches en tanin. Pour réduire la formation de taches foncées appliquer le fond isolant UNIMARC ANTITANNINO code 3390019.

- Surfaces en enduit: S'assurer que le support est bien sec et mûr. Éliminer les éventuelles vieilles peintures qui ne sont plus parfaitement adhérentes. Appliquer le fixateur ATOMO code 8840001 et 1-2 couches de fond d'uniformisation DECORFOND code 3880019 de la couleur requise.

- Surfaces en matière plastique (PVC): Poncer la surface pour la rendre légèrement rugueuse. Dégraisser à l'aide d'un diluant. Appliquer une ou deux couches de fond UNIMARC FONDO UNIVERSALE sur un support propre et sec. Attendre au moins 6 heures avant d'appliquer UNIMARC HOBBY.

Sur les matériaux plastiques autres que le PVC il convient de vérifier l'adhérence avec des essais pratiques sur un support spécifique.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

Température de l'environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative de l'environnement : <75%

Température du support : Min. +5 °C / Max. +35 °C

Support sec.

- Outils:

.brosse pour les retouches et les petites régions;

.sur moyennes et grandes surfaces appliquer avec rouleau à poil court, pulvérisation, éponge.

- L'application de la finition au rouleau doit être appliquée par la même direction.

- Dilution avec de l'eau:

.au brosse, rouleau, éponge prête à l'emploi ou jusqu'à 5%;

.au pulvérisation à 10-15%.

- Nombre de couches: 2 au moins.

- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.

- Rendement indicatif: environ 1 m² par boîte, en appliquant une couche de produit.

Sur grandes surfaces environ 12-14 m²/l par couche correspondant à des supports lisses et d'absorption moyenne. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible dans les couleurs de la palette.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

Boîtes 0,125 L: Dir. 2004/42/CE ne pas applicable.

Boîtes 0,750 L: EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas disperser les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES | -----