

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Hobby



SERIE 301

UNIMARC HOBBY - V.2024-09-23

OPIS

UNIMARC HOBBY je proizvod razrjediv s vodom, sastavljen od akrilnih smola u vodenoj disperziji i pigmenata s prelijevajućim bojama postojanih na svjetlost. Idealan je za dekoraciju, kao i za manje smotalne popravke. Smole od kojih je sastavljen pružaju mu odličnu otpornost na atmosferske utjecaje, dilataciju i adheziju na različite vrste podloga. Jednostavno se nanosi, spreman je za uporabu, općenito se koristi na različitim vanjskim i unutarnjim podlogama. Raspoloživ je u raznim bojama.

POGODNE PODLOGE

Može se nanositi na unutarnje i vanjske podloge, kao što su: drvo, metal, plastični materijali, žbuka. Za uporabe koje nisu definirane talijanskom zakonodavnom odlukom (D. Lgs.) br. 161/2006. Proizvod u pakiranju od 0,750 l u zlatnoj (0190), srebrnoj (0070) i bakrenoj (0160) boji, obuhvaćen je zakonodavnom odlukom (D. Lgs.) br. 161/2006.

TEHNIČKI PODACI

-Vezivo: akrilni kopolimer u vodenoj otopini
-Otapalo: voda
-Specifična težina po UNI EN ISO 2811-1: 1,0 - 1,4 kg/l, ovisno od nijanse
-Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 3 h; slijedeći sloj se može nanositi nakon 6 h.

PRIPREMA PODLOGE

Metalne površine:
- Provjeriti stanje podloge.
- U slučaju novih površina, odmastiti podlogu s odgovarajućim razrjeđivačem.
- U slučaju hrđe, ispolirati brusnim papirom, očistiti od prašine i nanijeti jedan sloj MARCOTECH AU METAL PRIMERA šifra 33320807.
- Čistu i suhu površinu premazati sredstvom UNIMARC HOBBY.

Drvene površine:

- U slučaju starih boja, odstraniti dijelove koji se listaju i slabo prijanjaju.
 - Izravnati nepravilnosti na podlozi.
 - Ispolirati brusnim papirom i očistiti.
 - Na veće površine nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE šifra 3350019.
 - Čistu i suhu površinu premazati sredstvom UNIMARC HOBBY.
- OBRATITI POZORONOST pri obradi drva koje sadrži puno tanina. Da bi se smanjio nastanak tamnih mrlja, premazati s izolacijskim temeljnim premazom UNIMARC ANTITANNINO šifra 3390019.

Površine od žbuke:

- Utvrditi da li je podloga potpuna suha i stvrdnuta.
- U slučaju plijesni, odstraniti eventualnu staru boju koja slabo prijanja, a također i plijesan, iscjetavanje soli, deblje slojeve vapnene ili temprera boje i naslage prašine.
- Izravnati nepravilnosti na podlozi i obraditi rupe, raspuknuća, napukline i udubljenja koristeći TAMSTUCCO šifra 9400006/9410110 ili WALLSTUCCO šifra 9100019.
- Eventualno izravnati žbuku s odgovarajućom masom za izravnavanje.
- Učvrstiti površinu s učvršćivačem ATOMO šifra 8840001 ili IDROFIS šifra 4700006.
- Nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza za ujednačavanje DECORFOND u boji šifra 3880019.
- Čistu i suhu površinu premazati sredstvom UNIMARC HOBBY.

Površine od plastičnog materijala (PVC):

- Ispolirati površinu brusnim papirom, tako da bude blago hrapava.
 - Odmastiti s odgovarajućim razrjeđivačem.
 - Na čistu i suhu podlogu nanijeti 1-2 sloja temeljnog premaza UNIMARC FONDO UNIVERSALE šifra 3350019.
 - Nakon najmanje 6 sati premazati sredstvom UNIMARC HOBBY.
- Na plastičnim materijalima različitim od PVC-a, preporučljivo je provjeriti adheziju putem probnog nanošenja na specifičnu podlogu.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura podloge: Min. +8 °C / Max. +35°C

Vlažnost zraka: <75%

Temperatura površine: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlažnost površine: Suhe površine

-Alat:

.kist za popravke i manje površine;

.na većim površinama, zbog jednoličnijeg izgleda, nanijeti sa kratkodlakim valjkom ili prskalicom.

- Kod nanošenja valjkom, pripaziti da se potezi odrade u istom smjeru.

- Razrjeđivanje sa vodom:

. sa kistom, valjkom i spužvom spreman za uporabu, ili max. 5%

. prskalicom 10-15%.

- Broj slojeva: najmanje dva sloja.

- Čišćenje alata odmah nakon upotrebe sa vodom.

- Prosječna potrošnja: cca. 1 m² po ambalaži od 0,125 L za jedan sloj.

Za veće površine cca. 12-14 mq/l za svali sloj, na podloge prosječne upojnosti.

Za efektivnu potrošnju probati proizvod na pojedinu podlogu.

NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u određenim nijansama.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Mini-confezioni ne podliježu zakonu D. Lgs 161/2006.

Samo za ambalažu od 0,750 L:

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/l: Dekorativni premazi (na bazi vode): 200 g/l (2010)

UNIMARC HOBBY sadrži max: 200 g/l VOC

Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, već pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati sa njima kao sa specijalnim otpadom. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.