

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Hobby

LAKIER AKRYLOWY ROZPUSZCZALNIKOWY DO DEKORACJI I BRICOLAGE -
WEWNĘTRZNY / ZEWNĘTRZNY



SERIA 301

UNIMARC HOBBY - V.2024-10-08

OPIS

UNIMARC HOBBY jest produktem rozpuszczalnikowym, składającym się z żywic akrylowych w dyspersji wodnej i z pigmentów opalizujących odpornych na światło.

Idealny zarówno do dekoracji, jak i do niewielkich, samodzielnych poprawek. Żywice, z których jest złożony, nadają mu doskonałą wytrzymałość na czynniki atmosferyczne, rozszerzalność i przyleganie do różnych rodzajów podkładu. Łatwo nakładalny, gotowy do użycia, do ogólnego zastosowania na różnych podkładach zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępny w różnych kolorach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do zastosowania na podłożach wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: drewno, metal, materiały plastikowe, tynk.

Do użytku nieregulowanego Dyrektywą Europejską 2004/42/WE (LZO)
Produkt w opakowaniach 0,750 L złoto (0190), srebro (0070) i miedź (0160), zawiera się w zakresie Dyrektywy 2004/42/WE.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Natura spoiwa: kopolimer akrylowy w dyspersji wodnej
- Rozpuszczalnik: woda
- Gęstość UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,40 kg/l zależnie od farb
- Wysychanie: (25 °C i 65% wilgotności względnej): na dotyk 3 godziny, możliwość pokrycia po 6 godzinach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Powierzchnie metalowe:
- Sprawdzić stan podkładu.
 - W przypadku nowych powierzchni odtłuścić podkład odpowiednim rozpuszczalnikiem.
 - W przypadku rdzy wyczyścić papierem ściernym, oczyścić z pyłu i nałożyć warstwę MARCOTECH AU METAL PRIMER kod 3320807.
 - Na powierzchnię oczyszczoną i suchą nałożyć UNIMARC HOBBY.

Powierzchnie drewniane:

- w przypadku starych farb usunąć złuszczenia i fragmenty nie przylegające.
- Wyrównać nieregularności podkładu.
- Wyczyścić papierem ściernym i oczyścić z kurzu.
- Na bardziej rozległych powierzchniach nałożyć 1-2 warstwy podkładu UNIMARC FONDO UNIVERSALE kod 3350019.
- Na powierzchnię oczyszczoną i niezawilgoconą nałożyć UNIMARC HOBBY. UWAGA na powierzchnie drewniane bogate w garbniki. W celu zredukowania tworzenia się ciemnych plam, nałożyć powłokę gruntową UNIMARC ANTITANNINO kod 3390019.

Powierzchnie tynkowe:

- Upewnić się, że podłoże jest całkowicie wyschnięte i dojrzałe.
- W przypadku pleśni
- Usunąć ewentualne nieprzylegające warstwy starej farby, takie jak pleśń, wykwity solne, nadmierne warstwy farb wapiennych lub temperowych, osady kurzu.
- Wyrównać nieregularności podłoża, wyrównać dziury, rysy, szczeliny i wybrzuszenia za pomocą szpachli TAMSTUCCO kod 9400006/9410110 lub WALLSTUCCO kod 9100019.
- Wykonać ewentualne zacieranie tynku odpowiednią gładzią.
- Utrwalić powierzchnię utrwalczem ATOMO kod 8840001 lub IDROFIS kod 4700006.
- Nałożyć 1-2 warstwy podkładu wyrównującego DECORFOND kod 3880019 dopasowanego.
- Na powierzchnię oczyszczoną i suchą nałożyć UNIMARC HOBBY.

Powierzchnie z plastiku (PVC):

- Obrobić powierzchnię papierem ściernym w celu nadania jej lekkiej szorstkości.
- Odtłuścić odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Na powierzchnię czystą i suchą nałożyć 1-2 warstwy podkładu UNIMARC FONDO UNIVERSALE kod 3350019.
- Po co najmniej 6 godzinach przystąpić do nakładania UNIMARC HOBBY. Na materiałach plastikowych innych niż PVC należy sprawdzić przyleganie produktu poprzez próby praktyczne na danym podłożu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKLADANIA

Warunki otoczenia i podłoża:

Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność względna otoczenia: <75%

Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność podłoża: <10%

-Narzędzia:

.pędzel do poprawek i małych powierzchni;

.na powierzchniach średnich i dużych, dla lepszej równomierności, nakładać wałkiem z krótkim włosiem, natryskiem, gąbką.

-Przy nakładaniu wałkiem należy wykonywać czynność w jedną stronę.

-Rozcieńczanie wodą:

. do pędzla, wałka i gąbki gotowy do użycia lub maksimum 5%;

. do natrysku 10-15%.

-Liczba warstw: co najmniej 2 warstwy.

-Mycie narzędzi należy wykonać wodą natychmiast po użyciu.

-Orientacyjna wydajność: około 1 metra kwadratowego na opakowanie 0,125 l, przy nakładaniu 1 warstwy produktu.

Dla większych powierzchni około 12-14 m²/l przy warstwie na podłożach

gładkich i średnio chłonnych. Należy określić wydajność efektywną za pomocą wstępnej próby na danym podłożu.

BARWIENIE | Produkt dostępny jest w różnych kolorach.

MAGAZYNOWANIE | Maksymalna temperatura przechowywania: +30 °C
Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 3 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

**WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA** | Mini opakowania nie wchodzą w zakres Dyrektywy Europejskiej dla LZO 2004/42/WE.

Tylko dla opakowań 0,750 l:
Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE) Kat. A/l: Pokrycia z efektem dekoracyjnym (WB): 200 g/l (2010)
UNIMARC HOBBY Zawiera maksymalnie: 200 g/l LZO

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.

Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

**INFORMACJE
DODATKOWE** | -----