

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Hobby

EMAILURI ACRILICE HIDRODILUABILE PENTRU DECORAȚIUNI ȘI BRICOLAJ - INTERIOR
/ EXTERIOR



SERIA 301

UNIMARC HOBBY - V.2024-09-23

DESCRIERE

UNIMARC HOBBY este un produs hidrodilubil compus din rășini acrilice în dispersie apoasă și pigment irizat stabil la lumină. Ideal atât pentru decorare cât și pentru mici rețușări de bricolaj (DIY). Rășinile din care este compus îi conferă o rezistență optimă la agenții atmosferici, dilatare și aderență pe diferite tipuri de suport. Ușor de aplicat, gata preparat pentru utilizare, pentru uz general, pe diverse tipuri de suporturi externe și interne. Disponibil în diferite culori.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Se poate aplica pe suporturi în interior și în exterior și anume: lemn, metal, materiale din plastic, tencuială.
Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006 (Directiva 2004/42/EC VOC).
Produsul, în ambalaje de 0,750 L aur (0190), argint (0070) și cupru (0160), se încadrează în Decretul Legislativ 161/2006.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.00-1.40 kg/l în funcție de culoare.
- Uscare (25 °C și 65% U.R.): la atingere 3 ore, poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal:

- Verificați starea suportului.
- În caz de suprafețe noi degresați suportul cu diluantul adecvat. - În prezența de rugină șlefuiți, curățați de praf și aplicați un strat de MARCOTECH AU METAL PRIMER cod. 3320807.
- Pe suprafața curată și uscată continuați cu aplicarea UNIMARC HOBBY.

Suprafețe din lemn:

- în prezența de vopseli vechi, îndepărtați părțile exfoliante și care nu aderă bine.
 - Nivelăți neregularitățile suportului.
 - Șlefuiți și curățați.
 - Pe suprafețe mai mari aplicați 1-2 straturi de fond UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335.
 - Pe suprafața curată, uscată continuați cu aplicarea UNIMARC HOBBY.
- ATENȚIE la tratamentul pe lemn bogat în tanin. Pentru a reduce formarea de pete negre aplicați fondul izolan UNIMARC ANTITANNINO cod. 3390019.

Suprafețe din tencuială:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și matur.
- În prezența de mușcături
- Îndepărtați eventualele vopseli vechi care nu sunt bine aderente, cum ar fi mușcături, eflorescențe saline, straturi mari de vopsea de var sau tempera, depozite de praf.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, coșcovirile, crăpăturile și depresiunile cu TAMSTUCCO cod. 9400006/9410110 sau WALLSTUCCO cod. 9100019.
- Executați eventualele neteziri-rasature pe tencuială cu gletul adecvat.
- Fixați suprafața cu fixatorul ATOMO cod. 8840001 sau IDROFIS cod. 4700006.
- Aplicați 1-2 straturi de fond de uniformizare DECORFOND cod. 3880019 la culoare.
- Pe suprafața curată și uscată continuați aplicarea cu UNIMARC HOBBY.

Suprafețe din material din plastic (PVC):

- Șlefuiți suprafața pentru a o înăspri ușor.
 - Degresați cu diluantul adecvat.
 - Pe suportul curat și uscat aplicați 1-2 straturi de fond UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335.
 - După cel puțin 6 ore continuați cu aplicarea de UNIMARC HOBBY.
- Pe materialele din plastic, alte decât cele din PVC, este oportun să verificați aderența cu probe practice pe suportul specific.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativă a mediului: <75%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Suport uscat.

-Unelte:

.Pensula pentru ajustări și mici suprafețe

.Pentru suprafețe medii-mari și pentru a avea o uniformitate majoră aplicați cu rola cu par scurt, burete, pistol airless

-Pentru aplicarea cu rola efectuați finisajul aplicând produsul în aceeași direcție.

-Diluție cu apă:

.În aplicările cu pensula, rola, burete produsul va fi aplicat ca atare sau diluat cu max. 5% apă.

.În aplicările cu pistol airless diluați cu 10-15% apă.

-Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

-Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

-Consum indicativ: aproximativ 1 metru pătrat utilizând conținutul de 0,125 Lt. și aplicând produsul într-un singur strat.

Pentru suprafețe mai mari 12-14 mp/Lt. pe strat, pe suporturi netede și cu grad

mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

COLORAREA | Produsul este disponibil în culorile din paletar.

DEPOZITAREA | Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ | Ambalaje de 0,150 L: Nu intră sub incidența Directivei 2004/42/EC VOC
Ambalaje de 0,750 L: Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010)
UNIMARC HOBBY Conține max: 200 g/l VOC
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL | -----