

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Hobby

АКРИЛОВА ЕМАЛЬ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ ТА НЕВЕЛИКИХ
ДОМАШНІХ САМОРОБОК ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 301

UNIMARC HOBBY - V.2024-10-08

ОПИС

UNIMARC HOBBY - це продукт на водній основі, що складається з акрилових смол у водній дисперсії та райдужних світлостійких пігментів.

Ідеально підходить для декорування та невеликих домашніх саморобок.

Смоли, що входять до складу матеріалу, забезпечують відмінну стійкість до атмосферних впливів і набухання, а також забезпечують чудову адгезію до різноманітних поверхонь.

Матеріал легко наноситься, готовий до використання, призначений для загального застосування на різноманітних зовнішніх і внутрішніх поверхнях. Доступний у різних кольорах.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на внутрішні та зовнішні поверхні з деревини, металу, пластику, а також штукатурку.

Для використання, яке не відповідає Законодавчому декрету 161/2006 (Директива 2004/42/ЄС щодо вмісту ЛОС).

Продукт у контейнерах об'ємом 0,750 л у кольорі gold (золот) (0190), silver (срібло) (0070) та copper (мідь) (0160) відповідає Законодавчому декрету №161/2006 (Директива 2004/42/ЄС щодо вмісту ЛОС).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер на водній основі
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,4 кг/л залежно від кольору.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 3 години, другий шар можна наносити через 6 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Металеві поверхні:

- Перевірте стан поверхні.
 - Якщо поверхня нова, знежирте її за допомогою відповідного розчинника.
 - Якщо на поверхні є іржа, відшліфуйте поверхню, видаліть пил і нанесіть шар MARCOTECH AU METAL PRIMER, код 3320807.
 - Нанесіть UNIMARC HOBBY на чисту та суху поверхню. Дерев'яні поверхні:
 - Видаліть стару фарбу, яка відшаровується та відстає від поверхні.
 - Вирівняйте всі нерівності на поверхні.
 - Відшліфуйте і очистіть поверхню.
 - Якщо необхідно покрити велику поверхню, нанесіть 1-2 шари ґрунтівки UNIMARC FONDO UNIVERSALE, код 3350019.
 - Нанесіть UNIMARC HOBBY на чисту та суху поверхню. Будьте обережні під час обробки деревини, багатої таніном. Щоб зменшити ризик утворення темних плям, нанесіть ізоляційну ґрунтовку UNIMARC ANTITANNINO, код 3390019. Поштукатурені поверхні:
 - Переконайтеся, що основа повністю затверділа і висохла.
 - Якщо поверхня уражена цвілью, видаліть стару фарбу, яка погано зчепилася з поверхнею, а також цвіль, наліт солей, шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися, пил.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та дефекти за допомогою TAMSTUCCO, код 9400006/9410110 або WALLSTUCCO, код 9100019.
 - Розгладьте штукатурку.
 - Нанесіть на поверхню ґрунтовку АТОМО код 8840001 або IDROFIS код 4700006.
 - Нанесіть 1-2 шари вирівнюючої ґрунтівки DECORFOND код 3880019 того ж кольору.
 - Нанесіть UNIMARC HOBBY на чисту та суху поверхню. Поверхні з пластику (PBX):
 - Відшліфуйте поверхню, щоб вона стала злегка шорсткою.
 - Знежирте поверхню за допомогою відповідного розчинника.
 - На чисту і суху поверхню нанесіть 1-2 шари ґрунтівки UNIMARC FONDO UNIVERSALE серії 3350019.
 - Через щонайменше 6 годин нанесіть UNIMARC HOBBY.
- На пластикових поверхнях, відмінних від PBX, бажано перевірити адгезію, виконавши пробне нанесення на окремій ділянці поверхні.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +10°C / макс. +35°C.
Відносна вологість повітря: <75%.
Температура поверхні: мін. +10°C / макс. +35°C.
Суха поверхня.
- Інструменти:
.пензлик для невеликої поверхні і щоб підфарбувати окремі ділянки;
.валик із коротким ворсом, розпилювач і губка для середніх і великих поверхонь.
- Валиком нанесіть фінішне покриття в одному напрямку.
- Кількість шарів: мінімум 2 шари.

- Розведення: водою:

.для нанесення пензликом, валиком і губкою - готовий до використання або максимум 5%

.для нанесення розпилювачем - 10-15%

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: приблизно 1 квадратний метр на упаковку 0,125 л при нанесенні одного шару продукту.

Для великих поверхонь приблизно 12-14 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Продукт поставляється у кольорах, зазначених у таблиці кольорів.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Упаковка 0,125 л: гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) не застосовується. Упаковка 0,750 л: Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/I: Декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)

UNIMARC HOBBY містить максимум: 200 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
