

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Impregnante Legno

BEZMIRISNI FINIŠ ZA IMPREGNACIJU U EKSTERIJERIMA I INTERIJERIMA



SERIE 313

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO - V.2024-09-23

OPIS

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO je sredstvo iz akrilno/akrilnih smola nove generacije, na vodenoj osnovi i namijenjeno je za impregnaciju i završno premazivanje u unutrašnjim i vanjskim prostorima.

Visok mu je suhi ostatak, pruža zaštitu od UV zračenja, te od meteoroloških utjecaja i ciklusa mržnjenja i odmrzavanja.

Njegov inovativan sastav omogućuje kontroliranu površinsku eroziju tijekom trajanja, s time da pritom ne dolazi do ljuštenja. Osigurava lako održavanje. Čak i više godina poslije primjene ne mora se obrisiti kako bi se uklonio prije novog nanošenja boje.

Jako dobro diše, oživljava tonove. S njime se izvorne pruge na površini i dalje razvide. Elastičnost mu je odlična, u stanju je da slijedi naravne varijacije u strukturi drva.

POGODNE PODLOGE

Namijenjen je za uporabu na drvu.

Primjenjuje se na nove ili prethodno bojane površine kao što su vrata, podne lajsne, okviri raznih vrsta, grede, paneli, obložne daske i dr.

POZOR: kod tretmana drva s puno tanina u sebi. Kako bi se umanjila mogućnost stvaranja tamnih mrlja, nanosite izolirajući temeljni premaz UNIMARC PRIMER ANTITANNINO šifra 3080001/0019 (bezbojan ili bijeli).

POZOR: obratite pažnju i kod tretmana drva bez tanina, pomoću UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO u pastelnim bojama. Kako bi se izbjeglo stvaranje žutila tijekom duljeg vremena, koristite izolirajući temeljni premaz UNIMARC PRIMER ANTITANNINO bezbojni, šifra 3080001.

TEHNIČKI PODACI

- Priroda vezivnog sredstva: akrilno/alkidni kopolimer u vodenoj disperziji.
- Pigmenti: mikronizirani i prozirni mineralni oksidi, otporni na UV zračenje.
- Otapalo: voda.
- Suhi ostatak, težinski: 28%
- Zapreminska masa po UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ kg/l.

- Viskoznost pripravka po UNI 8902: 110 ± 15 cps na 25°C (obrtni viskozimetar Brookfield)
- Sušenje (na 25°C i 65% rel.vl.): na dodir u roku 1 sata; može se premazivati bojom poslije 6 sati.

PRIPREMA PODLOGE

Drvene površine nove ili obnovljene:

- Izbrusiti kako bi se uklonila dignuto iverje.
- Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Popuniti sve neravnine uz pomoć sintetičkog kita. Lagano izbrusiti popunjene površine i ukloniti svu prašinu.
- Provjeriti da podloga nije previše vlažna
- Na površine sa neujednačenom moći upijanja, mekim ili jako suhim nanijeti jedan sloj UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO bezbojni razrijeđenog sa vodom 20-30% kao temeljni premaz.
- Izbrusiti površinu i nastaviti sa nanašanjem UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO U željenoj nijansi, bruseći površinu između slojeva kako bi otklonili podignuto iverje.

Drvene površine već obojane:

- Izbrusiti kako bi se uklonila dignuto iverje.
- Ukloniti sve slojeve stare ili oljuštene boje i izbrusiti sve površine koje su lakirane kako bi postale matirane.
- Eventualno obrazovanu smolu uklonite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Popuniti sve neravnine uz pomoć sintetičkog kita.
- Lagano izbrusiti popunjene površine i ukloniti svu prašinu, nastaviti sa nanošenjem UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura podloge: Min. $+8^{\circ}\text{C}$ / Max. $+35^{\circ}\text{C}$

Vlažnost zraka: $<75\%$

Temperatura površine: Min. $+5^{\circ}\text{C}$ / Max. $+35^{\circ}\text{C}$

Vlažnost površine: 10%

-Izbjegavati nanašanje u prisutnosti kondenze na površini ili pod direktnim sunčevim zrakama.

-Alat: kist ili šprica.

-Razrjeđivanje: proizvod je spreman za uporabu

-Dobro promiješati proizvod prije uporabe.

-Nanijeti proizvod u premazima u razmaku od najmanje 6 sati.

-Broj slojeva: za unutarnje radove nanijeti dva premaza, za vanjske površine nanijeti naj manje tri premaza proizvoda.

-Za vanjsku uporabu preporučljivo je koristiti UNIMARC IMPREGNANTE u boji jer prisutni pigmenti imaju veću zaštitnu moć kod UV zraka.

U krajevima koji su jako izloženi sunčevim zrakama, kao gorski kraj, preporuča se kao završni premaz nanijeti 2 sloja UNIMARC FINITURA LEGNO sjajna ili polusjajna ili UNIMARC FINITURA CERATA.

-Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

-Prosječna potrošnja: 8-10 m²/l za 1 sloja na površine koje imaju prosječnu moć upijanja.

NIJANSIRANJE

Proizvod se isporučuje u bojama iz ton karte, a moguće ga je nijansirati sa sustavom miješanja boja.

Ukoliko se koristi tonirani proizvod iz različitih proizvodnih šarži ili u slučaju dovršavanja radova sa proizvodom koji je dobiven sustavom miješanja boja, preporučamo proizvodne šarže međusobno pomiješati kako bi se izbjegle blage

razlike u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir.2004/42/EC)

Kat. A/f: Tankoslojne lazure za drvo za unutrašnju i vanjsku primjenu (na bazi vode): 130 g/l (2010)

Sadrži max.: 130 g/l VOC

Nakon upotrebe, ambalažu ne bacati u okoliš, već pustiti da se ostaci potpuno osuše i postupati sa njima kao sa specijalnim otpadom. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

TEHNIČKA STAVKA U PREDRAČUNU

Bezmirisni finiš za impregnaciju u eksterijerima i interijerima

Primjene na unaprijed pripremljene podloge, zaštitnog vodorastvorivog sredstva UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO serija 313 na bazi akrilno/alkidnog kopolimera u vodenoj disperziji, u vidu najmanje 2 premaza i u količini ovisnoj od upijanja podloge.

Isporuka i nanošenje materijala € po m².