

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Impregnante Legno

IMPREGNAČNÁ ZÁVEREČNÁ ÚPRAVA BEZ ZÁPACHU PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY



SÉRIA 313

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO - V.2024-09-23

POPIS

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO je produkt novej generácie na báze vodou riediteľných akrylových/alkydových živíc určený na impregnáciu a záverečnú úpravu dreva v interiéri a exteriéri.

Vysoký podiel suchého zvyšku poskytuje ochranu proti UV žiareniu, nečasu a cyklom zamrzania/rozmrzania.

Inovatívne zloženie umožňuje kontrolovanú povrchovú eróziu produktu v priebehu času, čím bráni odlupovaniu. Zaručuje jednoduchú údržbu, aj mnoho rokov po jeho nanesení nie je potrebné kefovanie na odstránenie produktu pred nanesením nového náteru.

Je veľmi priedušný, oživuje odtiene a ponecháva viditeľné pôvodné žilkovanie. Má vynikajúcu pružnosť, ktorá dokáže sledovať prirodzené štrukturálne zmeny dreva.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Špecifický produkt na drevo.

Možno nanášať na nové alebo už natierané povrchy, ako sú dvere, podlahové lišty, zárubne, trámy, drevené panely, obloženia atď.

POZOR pri použití na drevách bohatých na trieslovinu. Na obmedzenie rizika tvorby tmavých škvrín naneste základný izolačný prostriedok UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001/0019 (bezfarebný alebo biely).

POZOR pri použití na drevách, aj bez triesloviny, s produktom UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO s pastelovými odtieňmi. Na obmedzenie rizika postupného žltnutia naneste bezfarebný základný izolačný prostriedok UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylový/alkydový kopolymér vo vodnej disperzii.
- Pigmenty: mikronizované farebné a priesvitné oxidy minerálov, odolné voči UV žiareniu.
- Rozpúšťadlo: voda.
- Suchý hmotnostný zvyšok: 28%

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ kg/l.
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 110 ± 15 cps pri 25°C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Zasychanie (pri 25°C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk za 1 hodinu; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z dreva nové alebo vynovené:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatemliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť ztmelenie a odstrániť prach.
- Skontrolovať či drevo nie je príliš vlhké.
- Na drevo s nepravidelnou absorpčnou schopnosťou, mäkkého alebo suchého, naniesť jednu vrstvu UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO bezfarebný 3130300, rozriedený vodou na 20-30%.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO v požadovanej farbe, a brúsením medzi jednotlivými vrstvami odstraňovať odstávajúce vlákna.

Drevené povrchy už natreté:

- Obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstráňte prípadnú živicu pomocou vhodného rozpúšťadla.
- Zatemliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť ztmelenie a odstrániť prach.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Relatívna vlhkosť prostredia: $<75\%$

Teplota podkladu: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$

Vlhkosť podkladu: $<10\%$

- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Nástroje: štetec, striekanie.
- Dôkladne premiešať produkt pred použitím.
- Produkt je pripravený na použitie.
- Použiť prostriedok taký ako je, v po sebe idúcich vrstvách v rozmedzí najmenej 6 hodín.
- Počet vrstiev: pre vnútorné použitie sa nanášajú 2 vrstvy produktu; v exteriéri sa odporúča naniesť najmenej 3 vrstvy.
- Pre použitie v exteriéri sa odporúča použiť UNIMARC IMPREGNANTE vo farbe, pretože prítomné pigmenty tu vykonávajú väčšiu ochrannú funkciu pre UV žiarením. V prostredí obzvlášť vystavenom slnečnému žiareniu, ako sú napríklad hory, sa odporúča použiť na ukončenie 2 vrstvy UNIMARC FINITURA LEGNO - sanitárny, lesklý 3180819/638 alebo UNIMARC FINITURA CERATA séria 313.
- Očistenie nástrojov sa vykoná s vodou.
- Orientačná výdatnosť: 8-10 m²/l na jednu vrstvu na dreve stredne savom.

ZAFARBENIE

Produkt sa dodáva vo farbách podľa prospektu a je zafarbiteľný pomocou

Sistema Tintometrico.

V prípade používania rôznych výrobných variant farbeného výrobku alebo doplnení prác s produktom vyhotoveným tintometrom sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne druhy výroby za účelom vyhnúť sa jemným rozdielom vo farebných odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/f: tenkovrstvové interiérové a exteriérové moridlá na drevo (základ voda): 130 g/l (2010)

Obsahuje max: 130 g/l VOC

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Impregnačná záverečná úprava bez zápachu pre exteriéry a interiéry.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, vodou riediteľného ochranného prostriedku UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO séria 313 na báze akrylového/alkydového kopolyméru vo vodnej disperzii, v aspoň 2 vrstvách v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu€ na m².