

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Impregnante Legno

ЗАХИСНИЙ ПРОСОЧУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ БЕЗ ЗАПАХУ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА
ВНУТРІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 313

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO - V.2024-10-08

ОПИС

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO – це водорозчинний матеріал нового покоління на основі акрилових/алкідних смол для просочування та захисту деревини, призначений для зовнішніх та внутрішніх робіт. Він має високий сухий залишок, що забезпечує захист від УФ-променів, атмосферних впливів, а також при заморозках і потеплінні.

Інноваційна формула дозволяє контролювати ерозію поверхні продукту, яка може з'явитися з часом та не допускати відшаровування. Матеріал легкий у догляді, і навіть через роки після його нанесення поверхню не потрібно шліфувати, щоб видалити продукт перед повторним покриттям.

Добре пропускає повітря, підкреслює кольори та залишає видимою природну структуру деревини. Матеріал дуже еластичний та здатний повторювати природні структурні зміни деревини.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал призначений для деревини.

Наноситься на поверхні з нового або раніше фарбованого дерева, такі як двері, плінтуси, дверні та віконні рами, балки, панелі, обшивку з вагонки та ін.

Будьте обережні під час обробки деревини, багатої таніном. Щоб зменшити ризик утворення темних плям, нанесіть ізоляційну ґрунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO, код 3080001/0019 (безбарвну або білу).

Будьте обережні під час обробки деревини, що не містить таніну, ґрунтовкою UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO пастельних кольорів. Щоб деревина з часом не пожовкла, нанесіть безбарвну ізоляційну ґрунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий/алкідний сополімер у водній дисперсії.
- Пігменти: кольорові та прозорі мікронізовані мінеральні оксиди, стійкі до УФ-променів.
- Розчинник: вода
- Сухий залишок: 28%
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ кг/л.
- В'язкість упаковки відповідно до UNI 8902: 110 ± 15 ц/с при температурі 25°C (ротаційний віскозиметр Brookfield)
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити через 6 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Нові дерев'яні поверхні:
- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
 - Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
 - Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
 - Переконайтеся, що деревина не надто волога.
 - На деревину з нерівномірним поглинанням, м'яку або суху, нанесіть перший шар безбарвного UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO серії 313, розведеного на 20-30% водою.
 - Відшліфуйте поверхню та нанесіть UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO потрібного кольору. Відшліфуйте поверхню між нанесенням шарів, щоб видалити будь-які задирки волокон.
- Лаковані дерев'яні поверхні:
- Відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
 - Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
 - Видаліть залишки деревної смоли за допомогою відповідного розчинника.
 - Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.
 - Відшліфуйте поверхню та нанесіть UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
- Температура повітря: Мін. +8°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <75%.
Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C
Відносна вологість поверхні: <10%.
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
 - Інструменти: пензлик або розпилювач.
 - Ретельно перемішайте продукт перед використанням.
 - Продукт готовий до використання.
 - Нанесіть матеріал у кілька шарів з інтервалом між шарами щонайменше 6 годин.
 - Кількість шарів: 2 шари - для внутрішніх робіт; щонайменше 3 шари - для зовнішніх робіт.
 - Для зовнішніх робіт рекомендується використовувати кольоровий UNIMARC IMPREGNANTE, оскільки пігменти

відповідають за захист від УФ-променів. У місцях, які особливо піддаються впливу сонячних променів, напр., в гористій місцевості, рекомендується нанести 2 шари глянсового або сатинового покриття UNIMARC FINITURA LEGNO 3180819/638 або UNIMARC FINITURA CERATA серії 312.

- Інструменти необхідно промити водою.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 8-10 м²/л на шар для деревини зі середнім поглинанням.

ТОНУВАННЯ

Продукт поставляється у кольорах, зазначених у таблиці кольорів.

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/f: Просочення для дерева, що не утворюють плівки (на водній основі): 130 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 130 г/л ЛОС. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери у навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Захисний просочувальний засіб без запаху для зовнішніх та внутрішніх робіт. Захисний водорозчинний просочувальний засіб UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO серії 313 на основі акрилового/алкідного сополімеру у водній дисперсії наноситься на попередньо підготовлені поверхні щонайменше в 2 шари в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².