

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Smalto Micaceo

ПОЛИХРОМНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ СО СЛЮДИСТЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
РАБОТ



SERIES 303

UNIMARC SMALTO MICACEO - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

UNIMARC SMALTO MICACEO - Полихромная декоративная краска со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO, в состав которой входят микро частички слюды оксидов металлов, разного оттенка на водной акриловой основе. Это покрытие создает в интерьере ультрамодную атмосферу хай-тек, в нём сочетаются природный минимализм горного сланца и практичная прочность слюдистого металла. Обладает высокой устойчивостью к мытью и на истирание. Особая слюдистая многослойная структура оксидов железа и алюминия образует эффективную защиту от ультрафиолета, атмосферных воздействий и проникновения воды. Применяется для декорирования внутренних и внешних поверхностей стен, элементов зданий из различных материалов, в том числе деревянных и металлических конструкций.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы:

- поверхности из черных металлов, предварительно обработанные;
- поверхности из алюминия и легких сплавов, предварительно обработанные;
- оцинкованные поверхности;
- поверхности из пластика (ПВХ);
- основы из нового или окрашенного дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: синтетические смолы в водной дисперсии
- Пигменты и наполнители: окислы слюдяного железа, алюминий
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,24 \div 1,28$ кг/л в

зависимости от расцветки

-Вязкость при упаковке UNI 8902: 10.000 ± 1000 сантипуаз при 25 °C (Ротационный вискозиметр Brookfield)

-Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажн.): касание 1 час; для повторной окраски 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности
из черных металлов:

-

Удалить ручной или механизированной очисткой отставшие чешуйки и все следы ржавчины.

-

Удалить следы старой отслоившейся краски и ошкурить всю поверхность.

-

Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076.

-

Удалить все следы пыли и загрязнений.

-

Нанести на полностью просохшую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.

-

На поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных агентов, нанести 1-2 слоя синтетического средства от ржавчины PRIMER 1630307.

-

Нанести 2 слоя слюдяной эмали UNIMARC SMALTO MICACEO.

Поверхности
из алюминия и легких сплавов:

-

Удалить следы окислов ручной или механизированной очисткой.

-

Тщательно обезжирить щелочными растворами или растворителем.

-

Удалить старую отслаивающуюся краску и ошкурить всю поверхность, чтобы она стала шершавой.

-

Удалить все следы пыли; на полностью просохшую поверхность

нанести слюдяную
эмаль UNIMARC SMALTO MICACEO.

-
На поверхности, которые подвержены постоянному воздействию атмосферных агентов, разрушению или ржавчине, нанести в качестве грунтовки MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 или PRIMER 1630307.

Поверхности
из пластика (ПВХ):

-
Ошкурить поверхность, чтобы
придать ей легкую шероховатость.

-
Обезжирить основу нитрорастворителем и очистить ее.

-
На чистую и сухую основу нанести 2 слоя слюдяной эмали UNIMARC SMALTO MICACEO.

Поверхности
из древесины:

-
Слегка ошкурить для удаления заусенцев .

-
Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости окрашенные поверхности.

-
Удалить смолу нитрорастворителем.

-
Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.

-
На чистую и сухую основу нанести 2 слоя грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019 с промежутком не менее 6 часов или грунтовой матовой краски MARCONOL ORIENTALITE 1450519.

- Нанести 2 слоя слюдяной эмали UNIMARC SMALTO MICACEO.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и основы:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность: <75% Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность основы: <10% -Инструменты: кисть, валик и пульверизатор.
-При нанесении кистью или валиком материал используют так, как есть или разводят макс. на 5% водой.
-При нанесении пульверизатором разводят водой на 15%.
-Кол-во слоев: не менее 2 слоев.
-Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой.
-Примерный расход: 6-7 кв.м/л в 2 слоя

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
Материал может быть окрашен красителями COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/d : краски для отделочных работ, для внутренних/наружных покрытий древесины и металлов (на водной основе): 130 г/л (2010)
Содержит не более: 130 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Защитное акриловое водорастворимое сатинированное покрытие для наружных и внутренних работ со слюдяным эффектом.
Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимой сатинированной слюдяной эмали UNIMARC SMALTO MICACEO серия , на базе синтетических смол в водной дисперсии, окислов слюдяного железа, алюминия и цветных пигментов с высокой светостойкостью, не менее 2 слоев, минимальный расход 140 мл/кв.м. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.